

## استخدام بعض المضافات اللاعضوية في اعاقه اشتعال ولهوبية راتنجي البولي استر غير المشبع والايوكسي

جليل رفيف عكال

قسم الكيمياء، كلية العلوم للبنات، جامعة بغداد

### الخلاصة

تم خلال هذا البحث استخدام ثلاثة مضافات لاعضوية وهي، المعقد رباعي اثيل امونيوم بروموتنائي كلوروفنيل فوسفين (I)، البارافين المكثور (II) ومزيج من كليهما بنسبة 50% وزنا (III) لبيان الفعل التآزري وذلك لاعاقه اشتعال ولهوبية راتنجي البولي استر غير المشبع والايوكسي لما لهذين الراتنجين من أهمية صناعية واسعة استخداماتهما في الحياة العملية تتطلب ان تحافظ على أبقاء مشتقاتهما بعيدة عن الاشتعال. أثبتت النتائج التي تم الحصول عليها كفاءة هذه المركبات في تثبيط اللهوبية وإيقاف الاشتعال من خلال الفحوصات المعتمدة عالمياً حسب قياسات (ASTM) وهذه الفحوصات تمثلت في قياس معامل الاوكسجين المحدد (LOI)، سرعة الاشتعال ومعدل حد الاشتعال وزمن الاشتعال وكذلك أقصى ارتفاع يصل اليه اللهب. لقد أظهرت النتائج ان كفاءة وفعالية المضافات اعلاه تتبع التسلسل الاتي اعتمادا على تركيبها وتفككها الحراري في اثناء الاشتعال

$$III > I > II$$



### المقدمة

يعد عن البوليمرات بأنها جزيئات كبيرة (Macromolecules) ذات وزن جزئي عال تتكون من تكرار وحدات البناء وتحضر بعملية البلمرة من خلال تفاعل المونمر لينتج عنها بوليمرات خطية، متفرعة أو شبكية ثلاثية الاتجاه (2,1).

تصنف البوليمرات اما حسب طريقة تحضيرها الي، بوليمرات اضافة وبوليمرات تكثيف (3)، او حسب اصل البوليمرات فهي، طبيعية كالحريز والقطن والاصماغ وصناعية كالبولي اثلين، البولي يروبيلين... الخ (4)، يضاف الي هذين التصنيفين هناك تصنيف تكنولوجي بالاعتماد على خواصها فهي اما مطاوعة للحرارة او متصلبة حراريا.


#### رائج البولوي استرغير المشبع (5)



يعتبر هذا البوليمر المذاب في الستايرين ذا تركيب خطي وزنه الجزيئي واطى يحتوي على أصرة مزدوجة قابلة للتشابك والدخول في تفاعل بلمرة مشتركة ويحتوي على مجاميع كاربوكسيلية للاسترة كما في الصيغة التركيبية الآتية:



ويحضر هذا البوليمر بعملية البلمرة التكتيفية لحوامض كاربوكسيلية مشبعة وغير مشبعة وكلايكولات مع فقدان جزئية ماء (Esterification) وبعده طرائق اهمها طريقة الانصهار عند درجات حرارة مرتفعة وطريقة الاوكسيد كاستخدام مواد احادية الايبوكسيد مثل اوكسيد الاثلين مع حامض المالبنيك او استخدام انهدريد غير مشبع وهنا يستخدم الكلايكول او الحوامض ثنائية القاعدة كمادة بادئة.


## راتنج الايبوكسي

يحتوي راتنج الايبوكسي على مجموعة الايبوكسايد  ويعد راتنج الايبوكسي احد الأنواع الشبكية (Network) وتتكون من ارتباط سلاسل بوليمرية مع بعضها البعض (6) او باستخدام مونمرات تحوي مجاميع فعالة متعددة مثل الكليسرول بدلا من ان تكون حاوية على مجموعتين فعاليتين مثل اثيل كلايكول. يحضر راتنج الايبوكسي من تفاعل تكثيف بالنمو التدريجي بين الايبوكسايد ومركب يحتوي على مجموعتي هيدروكسيل، فاول الأنواع التجارية للايبوكسي تم تحضيره من تفاعل ثنائي فينول بروبان (DPP) والمعروف ايضا بالبس فينول -A- مع مادة ايبى كلوروايدرين (ECH) (7)، حيث تتكاثف المجاميع الفعالة في كلا المركبين بوجود محلول قاعدي عند درجة حرارة بين 50 - 110 م°.



(DPP)or (Bisphenol-A)

ويعبر عن الصيغة التركيبية للايبوكسي كما يأتي:



وتعتمد (n) على النسبة المولارية لكل من (ECH) و (DPP) حيث تكون هناك زيادة من (ECH) لإتمام التفاعل والتحكم بهذه الزيادة يغير في الوزن الجزيئي للبوليمر. يمكن تقسية راتنج الايبوكسي بالبلمرة الاضافية لإنتاج بوليمر متشابك ذي وزن جزيئي عال، ومن عوامل التقسية الامينات كونها باحثة عن النواة تضاف الى الحلقة الايبوكسيدية (8).

#### المواد المضافة (9)

وهي عبارة عن مواد كيميائية عادة ما تكون صلبة تضاف الى البوليمر لتحويل وتطوير عدد من الخواص الفيزيائية، الميكانيكية والكهربائية وغيرها حسب ما يقتضيه الاستخدام الجديد للبوليمر او لتقليل كلفة انتاج البوليمر.

في بحثنا هذا تم استخدام مضافات لإعاقة اللهب وزيادة مقاومة الاشتعال وهي من نوع معوقات اللهب الخارجية (10) وهي عبارة عن مركبات كيميائية غير سامة و غير فعالة احيانا تمزج مع البوليمر دون حدوث تفاعل كيميائي ويجب أن تكون امتزاجيتها جيدة وليس لها تأثير عكسي على خواص البوليمر الفيزيائية مثل الصلادة وان تكون مستقرة حراريا وضوئيا، ومن معوقات اللهب ثلاثي اوكسيد الانتيمون، البارفين المكثور، استرات حامض الفسفوريك، المركبات الهالوجينية التي تحرر الهالوجين، كذلك تم استخدام بعض مركبات الانتيمون العضوية الهالوجينية حديثا كمعوقات للاشتعال (11). وبصورة عامة فان مركبات البروم ذات فعالية اكبر للاعاقة.

ونظرا للاستخدامات الواسعة لراتنجي الايبوكسي والبولي استر غير المشبع فقد استخدمت الكثير من معوقات الاشتعال معها كمركبات الهالوجين المختلفة بمفردها أو من خلال

تأزرها مع مواد اخرى مثل ثلاثي اوكسيد الالنتيمون (12)، كذلك استخدمت مركبات الفسفور بمفردها أو بتأزرها مع المركبات النتروجينية أو الهالوجينية أو كليهما معا (13).

## الجزء العملي

### المواد المستخدمة:

#### أ- اليوليمرات:

تم استخدام نوعين من الراتنجات وهما، البولي استرغير المشبع (UPE) وهو من النوع التجاري مجهز من قبل الشركة السعودية للراتنجات الصناعية (جدة) وراتنج الايبوكسي نوع (CY 223) مجهز من شركة سيباكاكا.

#### ب- المواد الصلبة (Hardners):


تم استخدام مصلب نوع مثيل اثيل كيتون بيروكسيد (MEKP) مع (UPE) مع معجل من نوع كوبلت اوكتويت 6% واستخدم مصلب وهو امين رباعي من نوع (IY 956) مع راتنج الايبوكسي

#### ج- معوقات اللهب (المضافات) Flame Retardants :

تم استخدام المعوقات الآتية :

- المعقد رباعي اثيل امونيوم برومو ثنائي كلوروفينيل فوسفين (I):

وقد تم تحضير هذا المعقد من قبلنا اعتمادا على طريقة مشابهة للتحضير (14) وصيغته التركيبية:



- البارافين المكلور (CP) (II) ويحتوي على 70% كلور في تركيبه- مجهز من مركز البحث والتطوير النفطي- بغداد.

- المضاف (III) : يتكون من 50% وزنا من المعقد +50% وزنا من البارافين المكلور وذلك لإجراء فعل تأزري بينهما.

#### تحضير النماذج المختبرية :

تم تحضير هذه النماذج على شكل الواح أو رقائق ذات ابعاد (0.3×13×13) سم من خلال صب كل من راتنجي البولي استر غير المشبع والايوكسي وباستخدام المصلب

الخاص بكل منهما والمضافات المطلوبة بالنسب (2، 4، 6 و 8%) بعد خلطها جيدا للحصول على التجانس في قالب مصنوع من الزجاج.

#### طريقة الفحص القياسية:

تم اختيار ثلاثة طرائق قياسية لغرض معرفة كفاءة المضافات المستخدمة وهذه الطرائق معتمدة من قبل الجمعية الامريكية للفحص والمواد (ASTM) وكما يأتي:

- قياس معامل الاوكسجين المحدد (Limiting Oxygen Index (LOI): باستخدام طريقة الفحص (ASTM: D- 2863) (16,15).

- قياس سرعة الاحتراق، مدى الاحتراق والزمن اللازم للاحتراق لحين حصول اطفاء ذاتي باستخدام طريقة الفحص (ASTM: D- 635) (17).

- قياس اقصى ارتفاع يصل اليه اللهب باستخدام طريقة الفحص (ASTM: D- 3014) (18).

وتعد الطريقة الاولى من اوسع الطرائق المختبرية استخداما في العالم من خلال قياس اقل تركيز من غاز الاوكسجين (معبّر عنه بالنسبة المئوية الحجمية لغاز الاوكسجين) اللازمة لاستمرار اشتعال المادة البوليمرية، المتدفق من خلال مزيج مكون من غازي الاوكسجين والنيتروجين الى انبوبة الاختبار، ويقاس معامل الاوكسجين المحدد (LOI) عند حصول حالة توازن او استقرار بين كمية الحرارة المتولدة من عملية الاحتراق مع كمية الحرارة المفقودة الى المحيط ومعامل الاوكسجين المحدد (LOI) يعني كمية غاز الاوكسجين اللازمة لحدوث الاحتراق خلال فترة زمنية (يتم تحديدها حسب المواصفات) او خلال مسافة معينة للعينة المحترقة.

يحسب معامل الاوكسجين المحدد حسب طريقة الفحص (ASTM:D- 2863-74) (19) وفقا للمعادلة الآتية :

$$n\% = \frac{O_2}{O_2 + N_2} \times 100$$

حيث n% : معامل الاوكسجين المحدد.

O<sub>2</sub> : سرعة جريان الاوكسجين الحجمية- مل/ثانية

N<sub>2</sub>: سرعة جريان النيتروجين الحجمية- مل/ثانية.

اما الطريقة الثانية فأنها تستخدم لقياس سرعة انتشار اللهب (R.B) وحساب الزمن اللازم للاحتراق (ATB) من النموذج خلال ذلك الزمن لحين حصول اطفاء ذاتي باستخدام طريقة الفحص (ASTM: D- 635) حيث يتم حساب المتغيرات حسب هذه الطريقة كالآتي (20):

$$\text{معدل زمن الاحتراق (دقيقة) حيث } \Sigma \text{ المجموع الجبري} = \frac{\Sigma(t - 30)}{\text{No.ofSamples}} \text{ ATB} =$$

$$\text{معدل الحد المحترق (سم)} = \frac{100 - \times}{\text{No.ofSample}}$$

$$3AEB = \text{سرعة الاحتراق (R.B) (سم/ دقيقة)}$$

- احتمالية حدوث إطفاء ذاتي (S.E) .

- عدم استمرار الاشتعال في النموذج بعد ابعاد المصدر الحراري (N.B) .

أما في الطريقة الثالثة فيتم قياس أقصى ارتفاع للهب (Height of flame) في النموذج المشتعل ومقدار فقدان في وزن المادة البوليمرية نتيجة الاحتراق ويتم من خلال هذه الطريقة حساب ما يأتي:

- W1: وزن العينة قبل الاحتراق

- W2: وزن المادة المفقودة.

- PWR : النسبة المئوية الوزنية المتبقية من الاحتراق.

- H: أقصى ارتفاع يصل اليه اللهب (سم).

## النتائج والمناقشة

بعد راتنج البولي استر غير المشبع متوسط الالتهاب والاشتعال مقارنة مع بولييمرات اخرى من الصنف نفسه (المتصلبة حرارياً) حيث تشير الادبيات (21) بان معامل الاوكسجين المحدد له يبلغ (20.6) مقارنة مع الميلامين فورمالدهايد بطيء الاشتعال حيث ان معامل الاوكسجين له يبلغ (42.8) وللفينول فورمالدهايد يبلغ (35.0). أما بالنسبة لراتنج الايبوكسي فان معامل الاوكسجين له يبلغ (19.8).

تأتي أهمية هذا البحث من الاستخدامات الواسعة لكلا الراتنجين (موضوع البحث) في مختلف مجالات الحياة ولذلك فمن الضروري تقليل لهوبيتهما وزيادة مقاومتهما للاشتعال، وذلك من خلال استخدام الكثير من المركبات الكيميائية مثل مركبات الهالوجين بمفردها أو مع مركبات الانتيمون (22)، كذلك استخدمت مركبات الفسفور لوحدها أو مع المركبات الهالوجينية أو النيتروجينية (13).

لقد أظهرت نتائج هذه الفحوصات القياسية بأن للمضافات المستخدمة كفاءة عالية في إعاقة وتثبيط لهوبية راتنجي البوليستر غير المشبع والايوكسي وصلت إلى حد إيقاف الاشتعال عند بعض النسب لهذه المضافات (أكثر من 4%).

#### قياس معامل الأوكسجين المحدد لراتنج البوليستر غير المشبع

يوضح الجدول (1) نتائج هذا الفحص باستخدام معوقات اللهب (I, II, III) وعند نسب وزنية (2, 4, 6 و 8%) والتي من خلالها يمكن الاستنتاج بأن كفاءة هذه المضافات في زيادة معامل الأوكسجين المحدد (LOI) كالآتي:

$$III > I > II >$$

ويظهر هذا الفحص بأن (LOI) يزداد مع زيادة النسبة المئوية للمضاف وان هذا الزيادة تدل على انخفاض لهوبية الراتنج وذلك نتيجة تكوين جو خامل يعيق وصول الأوكسجين اللازم لاستمرار الاشتعال ويظهر من خلال النتائج (أعلى LOI = 28.03) فعالية هذه المركبات مقارنة بما مدون في الأدبيات ومقداره (20.4).

#### قياس معامل الأوكسجين المحدد لراتنج الايبوكسي

تظهر النتائج المدونة في الجدول (2) بأن كفاءة المركبات المضافة تتبع الترتيب الآتي:

$$III > I > II$$

وان الزيادة (LOI) للايبوكسي (أعلى قيمة 27.54) تدل على انخفاض اللهوبية بسبب تفكك المضافات مع اشتعال البوليمر وتكوين جو خامل في منطقة اللهب، فالكور، البروم، الفسفور والنتروجين كاجزاء (Fragments) ناتجة من التفكك توفر طبقة عازلة تعمل حاجزا للأوكسجين وتمنع وصوله لاستمرار الاشتعال.



يتضح مما تقدم ( نتائج الجدولين 1 و 2 ) بأن المركبات المستخدمة كمعوقات للهب في هذا البحث هي الأفضل مقارنة بما تشير إليه الأدبيات (24)، حيث أدى استخدام 50%  $Al_2O_3$  مع البوليستر غير المشبع إلى أن يكون معامل الأوكسجين المحدد له يساوي (25) وأن استخدام نسب تصل إلى 26% من بعض مركبات الفسفور العضوية يعطي LOI مساوي إلى (30.4) وكذلك الحال بالنسبة للأيوكسي (24) أخذين بنظر الاعتبار نسبة المضافات المستخدمة في بحثنا هذا.

إن زيادة (LOI) يمكن أن يعزى إلى تحرير هاليد الهيدروجين (HX) الذي يعمل على إزالة الجذور الحرة الفعالة في سلسلة الالتهاب، كذلك يعمل على تثبيط التجزئة الحرارية التي تحدث في مقدمة الالتهاب وذلك نتيجة تقليل كمية الحرارة المتولدة فضلاً عن تكوين مجموعة غازات غير قابلة للاشتعال مثل  $CO$ ،  $CO_2$  و  $H_2O$  التي تخفف من المواد المتطايرة القابلة للاشتعال، أما الفحم (Char) المتكون نتيجة التحلل الحراري للمركبات والبوليمرات فإنه يشكل عازلاً يحمي البوليمر من الحرارة وبذلك يساهم في إيقاف الاشتعال.

### قياس سرعة انتشار الالتهاب للبوليستر غير المشبع (UPE)

أظهرت نتائج قياس سرعة انتشار الالتهاب انخفاضاً كبيراً في سرعة الاشتعال (R.B) بالنسبة لراتنج (UPE). الجدول (3) حيث تم قياس ذلك بموجب طريقة الفحص ASTM:D-635 ، حيث يظهر أن الانخفاض في (R.B) يتناسب عكسياً مع زيادة النسبة المئوية الوزنية للمضافات، وأن أفضل النتائج كان عند استخدام المعقد مع البارافين الكلور (المضاف III) نتيجة للفعل التآزري لهاتين المادتين بحيث حصل إطفاء ذاتي بعد قرابة أربع دقائق وكان ( $R.B = 0.26$ ) عند النسبة 4% ولم يحصل احتراق (N.B) عند النسب الأعلى مما يدل على كفاءة عالية لهذه المادة في إعاقة ومنع اشتعال الراتنج وحسب هذه النتائج فإن فعالية هذه المضافات تكون وفقاً للترتيب الآتي:

$$III > I > II$$

وهذا يتطابق مع النتائج التي تم الحصول عليها في قياس معامل الأوكسجين المحدد (LOI).

## قياس سرعة انتشار اللهب في راتنج الايبوكسي

تبين النتائج المدونة في الجدول (4) ان انخفاضاً كبيراً حصل في سرعة الاشتعال (R.B) مع زيادة النسبة الوزنية للمضافات المستخدمة للاعاقه (التناسب عكسي) ، كما أظهرت هذه القياسات بأن افضل المضافات كان المضاف (III) حيث يبدو الفعل التأزري واضحاً للمعدن والبارافين المكثور بسبب احتوائه على اجزاء بعد التفكك الحراري اكثر من غيره من المضافات (بروم، كلور، فسفور ونيتروجين) وقد حصل اطفاء ذاتي بدء من النسبة 2%، حيث كانت سرعة الاشتعال (R.B) تساوي 0.6 و (ATB) يساوي 12.12 دقيقة ولم يشتعل النموذج عند النسبة 8%، ويمكن الاستسناخ من هذه النتائج أن كفاءة المضافات كانت حسب الترتيب الآتي:

$$III > I > II$$

وهذه النتائج تتفق مع تلك التي تم الحصول عليها من قياس معامل الاوكسيجين المحدد، كما أنها تتطابق مع نتائج اعاقه الاشتعال لراتنج (UPE) . ويعود تفسير ذلك الى تركيب كل من هذه المضافات (احتوائها على جذور فعالة) فضلاً عن تحرير مجموعة من الغازات غير القابلة للاشتعال والفحم الكربوني التي تؤدي الى منع وصول الاوكسيجين الى المادة البوليمرية مما يساهم في ايقاف الاشتعال.

## قياس أقصى ارتفاع للهب لراتنج البولي استر غير المشبع

بعد الانخفاض في ارتفاع اللهب مؤشراً على فعالية مضافات الاعاقه نتيجة لفعالها في تثبيط تفاعلات سلسلة اللهب من خلال اعاقه تفاعلات الاكسدة بازالة الجذور الحرة الفعالة (O<sup>·</sup> و OOH<sup>·</sup>) المهمة في استمرار الاشتعال، كذلك فعالية المضافات في (OH<sup>·</sup>, H<sup>·</sup>)

تقليل كمية الاجراء الهيدروكربونية المتدفقة الى منطقة اللهب الناتجة في اثناء التجزئة الحرارية للراتجين موضوع البحث. لقد أظهرت نتائج قياس ارتفاع اللهب الجدول (5) بأن أقصى ارتفاع يصل اليه اللهب يتناسب عكسياً مع زيادة النسبة المئوية للمضافات ويلاحظ عدم وجود قيم لارتفاع اللهب في النسب العالية وبالذات المضاف (III) الذي يعكس الفعل التأزري له. كذلك فإن فعالية هذه المضافات تتبع الترتيب نفسه الذي مر سابقاً.

### قياس أقصى ارتفاع للهيب لراتنج الايبوكسي

تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول (6) والتي تظهر كذلك ان أقصى ارتفاع للهيب يتناسب عكسيا مع زيادة النسبة المئوية الوزنية للمضافات حيث تزداد فعالية هذه المعوقات، كذلك فإن المضاف (III) يعد الأفضل وان هذه المضافات تتبع نفس الترتيب السابق من حيث كفاءتها.

مما تقدم نستنتج تطابق جميع النتائج من حيث فعالية هذه المضافات لكلا الراتنجين.

### المصادر

1. Staudinger, H. (1970). "From Organic Chemistry to macromolecules" Wiley – Inter Science, New York.
2. Mthur, N.K.; Namg, C.K. and Williams, R.E. (1980). " Polymers as aids in organic chemistry", Academic Press, New York.
3. Rodriguez, F. (1970). " Principles of polymers systems" Mec Graw-Hill, New York.
4. Braun, D.; Cherdren, H. and Kern, W. (1972). "Techniques of polymer syntheses and characterization", Wiley- Inter science, N.Y.
5. Boeing, H.V. (1964). "Unsaturated polyester structures and properties" Elsevier, N.Y.
6. May, C. A. (1973). "Epoxy Resin chemistry and Technology", Elsevier, N.Y.
7. Castan, E. (1984). "Process for manufacture of thermosetting synthetic resin" .. U.S., 2: 444, 333.
8. Sedlack, B. and Kahoves, J. (1987). "Crosslinked Epoxide", N.Y.
9. Kresa J.E. (1982) "Polymer Additives", Plenum Press., N.Y.
10. Jha, N.K.; Bajaj, P.; Maurya, P.L. and Misra, A.C. (1984). "Flame retardants for polypropylene" Jms, Rev. Macromol. Chem, Phys., C 24(1), 69-116.
11. Aliwi, S.M. ; Ugal, J. R. and Ahmad, A.F. (2002). Iraqi J. Polymer., Vol.6, No.1, 35.
12. Martin, F.T. and Price, K.R. (1968). J. Appl. Polym. Sci., 12, 143.
13. Line, S.C.; Bulkin, B.J. and Pearce, E.M. (1979). J. Polym. Sci., A-1 17, 3121.
14. Jha, N.K. ; Ugal, J. R. and Pankaj, S. (1993). Ind. J. Chem., 32 a, 71.

15. Annual Book of ASTM, Part 35 (1983).
16. Camino, G.; Costa, L. and Casorti, E. (1980). J. Appl. Polym. Sci., 35, 1863.
17. Annual Book of ASTM, Vol. 08-04(1984).
18. Annual Book of ASTM, Part 35 (1976).
19. Annual Book of ASTM, Part 39 (1981).
20. Annual Book of ASTM, Vol. 08-02 (1986).
21. Leise Gang, E.C.; Stephen, A.M. and Paltersor-Jor, J.C. (1970). J. Appl. Polym. Sci., 14, 1961.
22. Andersor, H.C. (1960). Anal. Chem., 32, 1592.
23. Fretz, E. R. and Green, J. (May- 1983) "Printed Circuit Fabrication" Vol. 6, No.5, P.57.
24. Faris, A. H. (2003). Thesis, University of Technology.

جدول (1) قياس معامل الأوكسجين المحدد لراتنج البولي استر غير المشبع مع الإضافات

LOI for Unsaturated polyester resin with additives, I, II, and III

Additive % \ Additive	2	4	6	8
I	23.50	24.40	25.53	26.47
II	22.14	23.11	23.79	24.40
III	24.73	25.87	27.11	28.03

\* LOI for UPE without additives = 20. 40.

جدول (2) قياس معامل الأوكسجين المحدد (LOI) لراتنج الايبوكسي مع الإضافات III,II,I

Additive % \ Additive	2	4	6	8
I	22.91	24.00	25.12	26.20
II	21.34	22.30	23.10	23.78
III	24.18	25.30	26.22	27.54

\* LOI for Epoxy without additives = 19.8

جدول (3) قياس سرعة الاشتعال (R.B)، معدل حد الاشتعال (AEB) ومعدل زمن الاشتعال (ATB) لراتنج البولي استر غير المشبع مع المضافات.

Test	Additive %					Additive
	Non.	2	4	6	8	
AEB (cm)	10	8.3	5.0	1.5	-6.1	I
	10	10	10	10	—	II
	10	4.7	1.10	—	—	III
ATB (min.)	6.92	10.48	8.78	5.36	-7.53	I
	6.92	8.08	9.25	10.89	—	II
	6.92	11.02	4.23	—	—	III
R.B (cm / min.)	1.44	0.79	0.56	0.27	-0.81	I
	1.44	1.24	1.08	0.91	—	II
	1.44	0.42	0.26	—	—	III
S. E	—	Yes	Yes	Yes	Yes	I
	—	—	—	—	-Yes	II
	—	Yes	Yes	Yes	—	III
N. B.	—	—	—	—	Yes	I
	—	—	—	—	-Yes	II
	—	—	—	Yes	—	III

جدول (4) قياس سرعة الاشتعال، معدل حد الاشتعال ومعدل زمن الاشتعال لراتنج الايبوكسي مع المضافات.

Test	Additive %					Additive
	Non.	2	4	6	8	
AEB (cm)	10	8.5	5.0	1.7	0.6	I
	10	10	10	10	6.8	II
	10	7.3	3.3	0.6	—	III
ATB (min.)	5.12	9.1	7.6	3.40	1.3	I
	5.12	6.3	7.43	8.71	6.5	II
	5.12	12.12	9.25	2.50	—	III
R.B (cm / min.)	1.95	0.93	0.65	0.50	0.46	I
	1.95	1.58	1.34	1.14	1.04	II
	1.95	0.60	0.35	0.24	—	III
S. E	—	Yes	Yes	Yes	Yes	I
	—	—	—	—	—	II
	—	Yes	Yes	Yes	Yes	III
N. B.	—	—	—	—	—	I
	—	—	—	—	—	II
	—	—	—	—	Yes	III

جدول (5) قياس أقصى ارتفاع يصل اليه الذهب (H) لراتنج البولي استر غير المشبع مع المضافات.

Test	Additive %					Additive
	Non.	2	4	6	8	
W1	5.63	6.28	6.36	6.45	6.50	I
	5.63	6.10	6.19	6.24	6.33	II
	5.63	6.49	6.60	6.71	6.78	III
W2	2.57	2.31	2.43	2.52	—	I
	2.57	2.27	2.38	2.51	2.60	II
	2.57	2.18	2.28	—	—	III
PwR	54.35	63.21	61.79	60.93	—	I
	54.35	62.27	61.55	59.77	58.92	II
	54.35	66.40	65.45	—	—	III
H	14.0	9.0	7.0	5.0	—	I
	14.0	12.3	11.0	9.0	8.0	II
	14.0	8.0	5.0	—	—	III

جدول (6) قياس أقصى ارتفاع يصل اليه الذهب لراتنج الايبوكسي مع المضافات.

Test	Additive %					Additive
	Non.	2	4	6	8	
W1	4.52	5.12	5.19	5.30	5.38	I
	4.52	4.81	5.08	5.15	5.25	II
	4.52	5.28	5.36	5.43	5.51	III
W2	1.43	1.20	1.24	1.29	1.37	I
	1.43	1.15	1.26	1.35	1.47	II
	1.43	1.01	1.07	1.15	—	III
PWR	68.36	76.50	76.10	75.66	74.45	I
	68.36	76.09	75.19	73.78	72.00	II
	68.36	80.87	80.03	78.82	—	III
H	12.0	8.0	7.0	5.0	3.5	I
	12.0	10.5	9.0	7.0	6.6	II
	12.0	7.0	4.5	2.0	—	III

## **The Use of Some Inorganic Additives to Retard Combustion and Flammability of Unsaturated Polyester and Epoxy Resins**

**J. R. Ugal**

**Chemistry Department, College of Science for Women,  
Baghdad University**

### **Abstract**

In this work, three inorganic additives were used, these are (I) ; tetraethyl ammonium bromodichloro phenylphosphin, (II) Chlorinated paraffine and (III) a mixture of (50% by weight of each) to study the synergetic effect. These additives were used as flame retardants with unsaturated polyester and epoxy resins; since these resins are industrially important and of wide uses in life.

Results showed efficiency of these additives to retard flammability and stop burning of resins through the ASTM tests used Measurement of Limiting oxygen index (LOI), rate of burning (R.B), average extent of burning (AEB), average time of burning (ATB) and the height of flame (H), had been done.

The activity of the additives was according to the following order:

III > I > II

Depending on their composition and thermal decomposition during burning.