

دراسة تأثير عامل النوعية بالسلوكيات الديناميكية في مادة سيراميكيّة

* صباح سعيد عبد النور ، اكرم جميل عبد الغني ، انعام وادي وطن ،
ماهر ناصر سرسم
* الجامعة التكنولوجية - قسم العلوم التطبيقية
قسم الفيزياء، كلية التربية- ابن الهيثم، جامعة بغداد

الخلاصة

اجريت هذه الدراسة باستعمال مادة سيراميكيّة(أطيان الكاولين) ملبدة بدرجات حرارة مختلفة لغرض تحديد قيم المتغيرات الصوتية باستخدام طريقة الفحص بالموجات فوق الصوتية طريقة غير اتلافية، مثل: سرعة النبضة، ومعامل التوهين، وعامل النوعية بهدف استنتاج علاقة واضحة بين عامل النوعية والتركيب الدقيق للمادة السيراميكيّة فضلاً عن تحديد الخواص الميكانيكيّة الديناميكية (الحركية) (معامل المرونة ومعامل القص) الديناميكيّين اذ وجدت علاقة واضحة لهذه الخواص مع عامل النوعية التي تعزى الى ميكانيكيّة التأثير .

المقدمة

يعرف عمل السيراميک بأنه المجال الذي يتعامل مع المواد والمنتجات المصنعة بوساطة المعاملة الحرارية للخامات الأرضية أو لخلط المواد غير العضوية وغير الفلزية لانتاج مواد ذي خصائص معينة تتعلق بطبيعة ونوعية الاستخدام (1,2)، وفي الوقت الحاضر اصبح الكثير من المنتجات تصنف موادا سيراميكيّة مثل بلورات الكوارتز المستعملة في الاجهزه الالكترونية، والبلورات السيراميكيّة المستعملة في توليد اشعة الليزر، كما تستعمل المنتجات السيراميكيّة في المجال الطبي، مثل: زرع قطع سيراميكيّة

بوصفها بدائل عن العظام، وفي صناعة الاسنان باستعمال البورسلين والالومينا ، ولقد نالت هذه المواد اهتماما واسعا من الباحثين من حيث دراسة تركيبها وخصائصها لاجل ملائمتها للتطبيقات العديدة والمترابطة ومن اجل تطوير ادائها ورفع كفايتها لما تميز به هذه المواد من خصائص مثل مقاومتها ودرجات انصهارها العالية واستقرارها الكيميائي وخواص العزل الكهربائي (3)، ولذلك يعد عامل النوعية احد الطرائق المفيدة للتعرف على خصائص المادة ويصف قابلية الوسط على تبديد طاقة الموجة الميكانيكية، اذ ان الوسط يمتص الطاقة من الموجة المارة به وتعتمد كمية الطاقة المفقودة لوحدة مسافة الانشار على مرونة وخواص الوسط (4)، اذ يعرف بأنه النسبة بين الطاقة المخزونة الى الطاقة المشتتة ويسى عامل النوعية بمعامل الاحتكاك الداخلي تعبيرا عن جزء الطاقة المتباعدة عن طريق الاحتكاك الناشئ من اصطدام الموجات بالسطح البيئية ، الشقوق ، الفجوات ، المسامات والعيوب الاخرى الموجودة داخل المادة ، ويدل مقدار التضاؤل على نوعية المادة ومدى مروونتها فكلما كانت المادة مرنة قل مقدار التضاؤل (4)، ولذلك تستخدم طريقة الفحص بالموجات فوق الصوتية لدراسة عدد من الاوساط (السيراميك ، التربة بأنواعها ، الكونكريت ، المواد المترابطة) وتعد من الطرائق المفيدة في العديد من التطبيقات لأنها من الفحوصات غير الاتلافية كما تستعمل للكشف عن العيوب في المواد و دراسة خصائص المادة (مثل تقييم الخواص التركيبية والخواص الميكانيكية) والخواص الفيزيائية ثوابت المرونة (6).

وبالنظر لعلاقة المواد السيراميكية المصنعة للاغراض الصناعية والإنسانية بنوعيتها ومتانتها التي تتأثر بالمتغيرات الناجمة من عملية التلبيد فقد قام العديد من العلماء والباحثين بتوجيه بحوثهم وجهودهم لدراسة عامل النوعية وتاثيره في خواص بعض المواد وباستخدام تقنية الفحص بالموجات فوق الصوتية سواء أكانت مادة السيراميك أم مواداً أخرى بغية قياس مدى تحمل تلك المواد ومتانتها وكذلك لأهمية استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات التطبيقية والصناعية (7) فمن ضمن الدراسات التي اجريت في هذا المجال ما توصل اليه الباحث (Falah) عام (1997) ، اذ وجد علاقة تجريبية تربط عامل النوعية (Q) مع قابلية الانتفاخ والانهيار للترب المنقحة والجبسية على التوالي باستخدام ترددات فوق صوتية ووجد تأثير عامل النوعية بنسبة الرطوبة ، الكثافة ، التركيب الداخلي ، نوع الترب و التركيب المعدني وهذه العوامل تؤثر بشكل كبير في قابلية الترب

للانفاس والانهيار وعليه فان هذه الدراسة فتحت المجال لاستخدام طريقة غير اتلافية لتقدير مدى خطورة تثبيت منشآت على هذه الترب (8) وقام (Yasir) عام (2001) بقياس عامل النوعية احد قيم المتغيرات الصوتية باستخدام تقنية التردد الرئيسي وتقنية الموجات فوق الصوتية لمتراسفات خرسانية هجينة وقد وجد تأثير عامل النوعية بوجود الالياف وتناسبه عكسيا مع زيادة الكسر الحجمي للالياف وهذا يؤكد دور الالياف في تشتت وامتصاص طاقة الموجات المرنة المنتشرة خلال الوسط الخرساني (9).

ووجد كل من (Masahiko) واخرين عام (2004) ان قيم عامل النوعية يقارب 3000 بعد اجراء المعامل الحرارية لسيراميك (LNN) وبدرجة حرارة 40°C وقاموا ايضا بدراسة نوعية وخصائص السيراميك الكهروضغطى (PZT) ومقارنته بسيراميك (ليثيوم صوديوم نوبait LNN) مما ادى بنتيجة البحث الى تفضيل استعمال السيراميك (PZT) مرشحا جيد للتطبيقات الكهروضغطية عالية القوة (10).

في البحث الحالى يتم التركيز على دراسة تأثير عامل النوعية بسلوكيات الديناميكية الميكانيكية لمادة سيراميكية مختارة باستخدام طريقة الفحص بالموجات طريقة غير اتلافية لقياس بعض المتغيرات الصوتية المرتبطة ارتباطا واضحا بعامل النوعية (مثل: السرع، ومعامل التوهين).

الجزء العملي

تقنية تحضير المادة

حضرت مادة سيراميكية مكونة من اطيان الكاولين بنسبة (30%) مضافة اليه مادة (الشاموت) مادة غير لدنة بنسبة (70%) لقليل اللدونة العالية للاطيان وباستخدام مقاسات حببية مختلفة لمادة الطين المحروق (الشاموت) (1000,250,90) مايكرومتر لاعطاء افضل بناء للمادة السيراميكية ولغرض تشكيل المادة السيراميكية تم اضافة ماء بنسبة (7%) وقد تم اختيار درجات حراريه مختلفة (800,900,1050,1200,1300) درجة مئوية لتلبيذ المادة السيراميكية واجري الحرق في وزارة العلوم والتكنولوجيا/ مركز البناء والزجاج قسم الافران ،استخدمت طريق الا زاحة لارخميدس لحساب الكثاف الحجمية والمسامية والامتصاصية الظاهري للماء باستخدام المواصفة 373 (ASTM 11) وحسب العلاقات الآتية (12):.

$$\text{Bulk density} (\rho_B) = \frac{Wd}{ws - wi} \cdot D \quad [1]$$

$$\text{Apparent porosity \% (A.p)} = \frac{ws - wd}{ws - wi} * 100 \quad [2]$$

$$\text{Water Absorption \% (w.A)} = \frac{ws - wd}{wd} * 100 \quad [3]$$

حيث:

D: كثافة السائل المستخدم (gm/cm³), ws: كتلة الأنماذج وهو مغمور بالماء (gm), wd: كتلة الأنماذج جاف (gm), wA: كتلة الأنماذج رطب (gm)

تقنية الفحص

يعد طريق الفحص بالمواجات فوق الصوتية احدى الطرق للتعرف على خصائص المواد وذلك خلال قياس سرع انتشار الموجات وعند ترددات فوق صوتية أي اكثر من (20) كيلو هرتز كونها غير اتلافية سهلة التنفيذ وسريعة الانجاز . ويتم توليد الموجات فوق الصوتية باستعمال محول طاقة (transducer) وهو جهاز يحول الطاقة الى اهتزازات ميكانيكية ومن ثم الى موجات صوتية، اذ يتم اجراء الفحص بربط محولين للطاقة على جهتي الأنماذج وبعد تزييت وجهي الأنماذج لغرض احكام الربط مع ملاحظة ان يكون وجهها الانماذج متوازيين وصفيقيلين (13) وقد تم قياس سرعة الموجة فوق الصوتية عن طريق زمن انتقال الموجة باستخدام جهاز صوتي (- Model 5217A) ياباني الصنع وطول الأنماذج وباستخدام العلاقة الآتية (14):-

$$V=L/t \quad [4]$$

اذ ان V: السرعة

L: طول الأنماذج

t: زمن انتقال الموجة

وفي هذه الدراسة ولغرض قياس سرعة الموجة الطولية (الانضغاطية) فقد استعمل محول طاقة نوع (P.wave cryclal) ذي تردد (66KHz) وسرعة الموجة المستعرضة (القصبية) باستخدام محول طاقة نوع (S.wave crystal) ذي تردد (33KHz) ومن ثم

حسب معاملات المرونة الديناميكية (معامل يونك ومعامل القص) عن طريق العلاقات الآتية (15):

$$E = 2G(1+\mu) \quad [5]$$

$$G = \rho v_s^2 \quad [6]$$

$$\mu = 0.5 (v_p/v_s)^2 - 1 \quad [7]$$

$$(v_p/v_s) - 1$$

اذ ان : E:معامل يونك الديناميكي ، G:معامل القص الديناميكي ، μ نسبة بوازن الديناميكية ، v_p, v_s سرع الموجات الطولية والقصبة على الترالي ، ρ كثافة المادة ، ومن ثم تم ايجاد عامل النوعية (Q) عن طريق حساب معامل التوهين للموجات فوق الصوتية وباستعمال بلورات ذي ترددات مختلفة KHz (37,54,82,150) وبطريق اضمحلال سعة الموجة بالعلاقة الآتية (16).

$$ax = 20 \log [A(x_1)/A(x_2)] /$$

النتائج والمناقشة

عامل النوعية (Q) يعبر عن فقدان طاقة الموجة المرنة المنقلة خلال المادة وتحول قسم من هذه الطاقة الى حرارة بسبب عدم تجانس الوسط الناتج عن وجود المسامات (Interfaces)، والتكتلات (Aggregates)، والحدود البينية ما بين الحبيبات (Pores) . (4)

يوضح الشكل (1) تأثير تغير درجة حرارة التثبيد على عامل النوعية (Q) للموجات فوق الصوتية حيث نجد ان استمرار المعاملة الحرارية يؤدي الى زيادة عامل النوعية بسبب عملية التكثيف التي تؤدي الى تقارب الحبيبات بعضها مع بعضها الاخر اذ ان لدرجة حرارة التثبيد تأثيرا على تثبيد مكبوسات المساحيق السيراميكية وخلال معاملتها حراريا يتم تحويل مسحوق المكبوس ذي المثانة الواطئة الى منتوج قوي وكثيف (17)، ولذلك يمكن ملاحظة التغيرات الحاصلة في اثناء المعالجة الحرارية للمادة السيراميكية المستعملة خلال الصور الفوتوغرافية بوساطة المجهر الالكتروني الماسح الذي اجري في المجمع العلمي /مركز بحوث المواد وتاثير ذلك على عامل نوعيته ، اذ يبين الشكل (2) التركيب الدقيق للمادة السيراميكية عند درجة 800 ° م ويلاحظ فيها نسبة عالية من المسامات

المفتوحة أي مثانة قليلة وعامل نوعية قليل، في حين يوضح الشكل (3) المادة السيراميكية ملبدة عند درجة حرارة 1300°C ويلاحظ فيها حدوث تغير في التوزيع الحجمي للمسامات متمثلًا في تناقص عدد المسامات المفتوحة أي مثانة وعامل نوعية عالية .


تعد الكثافة من الخواص المهمة في الصناعات السيراميكية وهي تحدد امكانية استعمال هذه المواد في الصناعات المختلفة (17) فنجد ان عامل النوعية يزداد مع زيادة الكثافة وهذا ما نلاحظه بالشكل (4) الذي يوضح تأثير تغير الكثافة الحجمية على عامل النوعية للموجات فوق الصوتية ، ونتيجة لذلك نجد ان عامل النوعية يتناقص مع زيادة المسامية بسبب قابلية المادة على امتصاص طاقة من الموجات المارة خلاله وهذا ما نلاحظه بالشكل (5) الذي يوضح تأثير تغير المسامية على عامل النوعية ، كما نجد ان العلاقة تكون عكسية ما بين الامتصاصية الظاهرية وعامل النوعية والموضع بالشكل (6) لأن الطاقة تبدد بشكل اكبر بزيادة الامتصاصية الظاهرية للماء ،اما كل من الشكل (7) والشكل (8) فيوضحان تأثير تغير الخواص الميكانيكية الديناميكية (معامل المرونة ومعامل القص) مع عامل النوعية للموجات فوق الصوتية اذ نلاحظ زيادة عامل النوعية (Q) مع زيادة الخواص الميكانيكية الديناميكية نتيجة لعملية التكتيف التي تحدث خلال المعاملة الحرارية والتي تؤدي الى زيادة مثانة وتماسك المادة السيراميكية أي يميل الوسط الى تقليل قابليته على امتصاص طاقة الموجات المارة خلاله (18،16).

الاستنتاجات

- يزداد عامل النوعية للموجات فوق الصوتية بزيادة درجات حرارة التبييد ومن ثم زيادة كثافة المادة نتيجة اليه التلاصق والترابط بين جزيئات المادة السيراميكية التي تعمل على رفع مثانتها الميكانيكية أي تقل قابلية المادة على امتصاص طاقة الموجات المارة خلاله
- بينت النتائج تناقص عامل نوعية المادة السيراميكية مع زيادة مسامية المادة بسبب تأثر الموجة المنتقلة بمسامات المادة التي تعمل على تشتيت الموجة فوق الصوتية وزيادة امتصاص طاقتها خلال انتقالها بالمادة السيراميكية .
- زيادة مثانة وتماسك المادة السيراميكية ادى الى زيادة معاملات المرونة الميكانيكية الديناميكية (معامل يونك ومعامل القص) وزيادة عامل نوعية المادة السيراميكية .

المصادر




1. Van Vlak, L.H. (1997),"Elements of materials science and engineering ",third edition,AddisonWesley Publishing company.
2. Bolton, W.(2000).Engineering materials technology, 3ed ,oxford,Butterworth:Heinmann.
3. Ryan, W. (1978),"Properties of ceramic Raw material".second edition,by pergeman Press.
4. Malcolm J. Crocker,(1998),"Hand Book of Acoustics"John wiley &sons,Inc.
5. Peter,A. thornton and VitoL.Colangelo,(1985),"Fundamental of Engineering Materials",Prentice-Hall,Inc.
6. Beyer, R.T. and letener,S.V.(1969), Physical Ultrasonic",2nd Edition ,Academic Press,New Yourk.
7. Holmshev, R.(1988), Introduction to the NDT of welded Joints,the welding Institute Cambridge-UK,p.48-75.
8. Falah.A.I-Hamdi,(1997).Eng&Technology, 16: (4) 251-257.
9. Yasir, K. Al Ani,(2001),static and dynamic behaviours of fiber concrete composites.ph.D.thrsis, thesis Baghdad university of Iraq,May.
10. Masahiko,K.(2004) ",Engineering Materials, 269:(3-6).
11. ASTM:C373(1998).
12. Kinger, W.D. (1975),"Introduction to ceramics ",second edition ,by Awiley Interscience Publication .
13. Peter A.Payne,(1994)"Ultrasonic Transducers:Design,Construction and Application,New and Advanced Materials Technology Monitor Issue ,1.35.
14. Krauthrämer,J. and Krauthrämer, H. (1969)."Ultrasonic Testing of Materials"Sprnger-Verlag, Berlin, Heidelberg.
15. Van Valk, L.H.(1987),Material for engineering concaps and application ,Addison Wesly Press,U.K.
16. Smith. R.L. (1987),"Ultrasonic material characterization ",Non-destructive Testing International ,Feb.
17. Chesters, J.H. (1973), Refractories Production and Properties ",5 th .ed, Pub.by the Iron and steel Institute,House Press,London.
18. Born,W.T.(1941).Geophys,6:132-148.





الشكل (2) يبين صور فوتوغرافية باستخدام تقنية المجهر الإلكتروني الماسح لسطح كسر لمادة سيراميكية بدرجة حرارة تثبيد 800°C (800) ونلاحظ أشكال المسامات وتوزيعها بكثرة داخل المادة أي منانة واطئة وعامل نوعية قليل



الشكل (3) يبين صور فوتوغرافية باستخدام تقنية المجهر الإلكتروني الماسح لسطح كسر لمادة سيراميكية بدرجة حرارة تثبيد 1300°C (1300) ونلاحظ نضج التركيب الدقيق وقلة المسامات أي منانة عالية وعامل نوعية عالي





Quality Factor Effects on The Dynamical Behavior of A Ceramic Material

S.S.Abdul noor, I. J. Abdul Ghani, A. W.Wtn and M.N Sarsam.*

***Department of Applied sciences, university of technology**

Department of Physics, College of Education/ Ibn al – Haitham , University of Baghdad

Abstract

Kaolin ceramic compacts sintered at various temperatures are investigated to correlate their microstructure with their acoustic parameters. Pulse velocity , attenuation coefficient, and quality factor values are ducts from ultrasonic attenuation measurements, moreover, the dynamical mechanics parameters(Young and shear modules) exhibited an explicit relationship with the acoustic quality factor.inturn are related to the microstructure which is heavily affected by the sintering mechanism.