

## دراسة حول استخلاص سائل - سائل لعنصر الحديد (III) بواسطة 5,2 ثانوي فنيل اوكسازول


علااء فراك حسين  
قسم الكيمياء، كلية التربية - ابن الهيثم، جامعة بغداد

### الخلاصة

تمت دراسة في الاستخلاص سائل - سائل للحديد مع 5,2 ثانوي فنيل اوكسازول المذاب في البنزين، تم دراسة تأثير عدة عوامل مهمة على قيمة معامل التوزيع لعنصر الحديد مثل دراسة الاستخلاص، زمن الاتزان، تركيز العنصر، نوع المذيبات العضوية وتأثير تدخلات الناتجة من الايونات الوجبة لنفس الزمرة والدورة. كما تم دراسة تكافؤية الاجزاء المستخلصة باستخدام طريقة تحليل الميل وقد أثبتت الطريقة ان نسبة الكاشف الى الفلز هي (M : L) (1:3).

### المقدمة

الكاشف 5,2 ثانوي فنيل اوكسازول هو مركب بلوري أبيض له صيغة جزيئية  $C_{15}H_{11}NO$  (1) وهو من المواد الوميضية (material scintillating) ويستخدم أيضاً كما للأكسدة ويكون في الحالة الصلبة أبري الشكل يذوب في الانير، الكلوروفورم، التولوين، رباعي كلوريد الكاربن والإيثانول. لا يذوب في الماء وزنة الجزيئي 221.26 درجة انصهارة (70-72°C°) وله أهمية تجارية لاستخدامه في المواد التي تصنع منها بعض محركات الاحتراق ويرمز له بـ DPO (2).



اما عنصر الحديد فأن اول استخلاص له كان في عام (1892)، من قبل العالمين Grnroit.M و J.W. Rothe . حيث استخداما المذيب diethyl etherdiethyl في استخلاص الحديد الثلاثي من وسط الهيدروكلوريك، من ثم بدأت الدراسات الخاصة باستخلاص الحديد الثلاثي بالظهور باستخدام كواشف متخصصة مذابة عضوية مختلفة (3). ومن الدراسات التي أجريت على استخلاص الحديد الثلاثي ما قام به الباحثان (Khorassain Veronon) (4) من استخلاص الحديد الثلاثي من محلول حامض الهيدروكلوريك (HCl) المائي، بواسطة أحماض الهيدروكساميك (Hydroxamic acids) الاليفانية والاروماتية. وقد تم استخلاص الحديد الثلاثي ايضا من قبل (5) من محلول حامض الهيدروكلوريك بواسطة (0.1M) من الكاشف (Madssarel et al) (hexyl pyridine) المذاب في البنزين.

أظهرت العديد من الدراسات امكانية استخدام تقنية الاستخلاص بالتليف (synergetic Extraction) لاستخلاص الحديد الثلاثي، ومن الدراسات ما قام به (Hengshui et al) (6) حيث تضمنت هذه الدراسة أزالة الحديد الثلاثي وبشكل انتقائي من حامض الفسفوريك بواسطة هذه التقنية وباستخدام حامض الفسفوريك الالكياني -AlKyl phosphoric acid) وثاني-2-أثيل هكسيل- حامض الفسفوريك - di (20 ethyl hexy) . واستطلاع الباحث (Demopulas et al) (7) من استخدام تقنية الاستخلاص بالتليف لاستخلاص الحديد الثلاثي من محلول حامض لكبريتيك بواسطة خليط من alkyl acids di - الكاشف (Kelex 100)، مع الحواضن الفسفورية ثنائية الالكيل (HR) (phosphorous tertiary amine) (HEHEHP).

ووجد (Yu et al) (8) انه يمكن الاستخلاص بالتليف الحديد الثلاثي بواسطة توليف الكاشفين الامين الثلاثي (tertiary amine) (2- ethyl hexyl- 2- ethyl hexyl – phosphoric acid) . كما ان (Zhitomirskii et al) (9) استخلصوا الحديد الثلاثي من

كلوريد البرافين وذلك عن طريق اذابة كلوريد البرافين في مذيب عضوي لا يمتزج بالماء مثل متلين كلوريد (Methyen chloride) ومن ثم استخلاص الحديد الثلاثي بوساطة حامض معدني مثل حامض الكبريتيك ( $H_2SO_4$ ) او حامض النتريلك ( $HNO_3$ ).

ودرست ايضاً مركبات التفاعل الذي تتضمنه عملية استخلاص الحديد الثلاثي بوساطة الكاشف 2- ثانوي كيتون (2- diketon) (10) والكاشف (HEHEHP) (11). كما درس ايضاً استخلاص الحديد الثلاثي لمعقدات سالبة مع الاثيرات الناجية (Crown Ether) (12)، وكمعهد مع كاشف الفيرون (Ferron) (13).

ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الظروف المثلثى لعملية استخلاص الحديد الثلاثي بوساطة 5،2 - ثانيفينل اوكسازول ودراسة تأثير بعض العوامل المهمة على قيم نسبة التوزيع.

## المواد وطرق العمل

**المواد الكيميائية والكاشف:** ان جميع المواد الكيميائية والكاشف المستخدمة كانت بدرجة عالية من النقاوة (A.R.Grade).

- تم تحضير محلول القياسي للحديد (III) Fe بتركيز (1mg / ml) من اذابة (1.438) غرام من  $[Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O]$  بكمية قليلة من الماء المقطر، ومن ثم اكمال الحجم الى (100) ملتر بالماء المقطر.

- تم تحضير محلول ثاليوميات البوتاسيوم بتركيز (2M) من اذابة (19.436) غرام بكمية قليلة من الماء المقطر ومن ثم اكمال الحجم الى (100) ملتر بالماء المقطر.

- تم تحضير محلول مخفف من حامض النتريل بتركيز (0.5 M) وذلك بحسب (8) ملتر من محلول حامض النتريل الام تركيزه (17.5 M) ومن ثم اكمال الحجم الى (250) ملتر بالماء المقطر.

- اما محليل الايونات الموجبة فقد حضرت من اذابة املاح مناسبة منها في الماء المقطر.

## الاجهزه

- مطياف الاشعة المرئية - فوق البنفسجية نوع

Singl Beam UV\_ Visible spectrophotometer LKB 4050-012 (Englnd).

استخدم لعموم النماذج لقياس امتصاص المحاليل عند الطول الموجي 480 نانوميتر .

- مطياف الاشعة المرئية - فوق البنفسجية نوع

Shimadzu UV- Visible spectrophotometer – 160 Japan.

الکوارتز بسمك (1) سنتيمتر لغرض تسجيل اطیاف المعدن .

- جهاز التوازن (الرج) نوع

Temperature control Circulator laboratory supply company oll mann and COKG, company, Germany.

**تعيين منحنى المعايرة:** تم تحضير محاليل قياسية لايون الحديد الثلاثي او وزن بين (50-55) مايكرو غرام باستعمال محلول ايون الحديد الثلاثي البازين، وذلك بأخذ الحجوم المحسوبة، وكل محلول من هذه المحاليل اضاف (3) ملتر من (2.0 M) KSCN و (1) ملتر من (0.5 M)  $\text{HNO}_3$  ومن ثم اكمال الحجم لـ(10) ملتر بوساطة الماء المقطر. ثم قياس امتصاص المحاليل القياسية المحضرة عند الطول الموجي (480 nm) (14)، تم الحصول على خط مستقيم كما مبين في الشكل (1).

**طريقة استخلاص الحديد الثلاثي:** تم اجراء عملية الاستخلاص لعنصر الحديد وذلك بأخذ  $(3.846 \times 10^{-4} \text{ M})$  من الحديد في (10) ملتر من محلول (PH=1) ومن ثم ينقل الى قمع فصل سعة (50) ملتر ويوصف هذا الحجم طورا مائيا ثم يضاف (10) ملتر محلول الكاشف 5,2 - ثلاثي فنيل اوكسازول العذاب في البازين، يتم رج الطورين لمدة (12) دقيقة بوساطة جهاز الهزاز (Shaker) وبعد ذلك يفصل لطور العضوي عن الطور المائي ويتم تعيين تركيز الحديد الثلاثي في الطور المائي بالاعتماد الطيفية (14).

**تقدير الحديد الثلاثي في الطور المائي :** تم تقدير كمية الحديد الثلاثي المتبقى في الطور المائي بعد اجراء عملية الاستخلاص وذلك بسحب (2) ملتر من الطور المائي يتبعه اجراء عملية تقدير باستخدام الثايوسيانات (14).

## النتائج والمناقشة

للتوصل الى الظروف المطلوبة للاستخلاص تم دراسة العوامل الآتية المؤثرة على قيمة نسبة التوزيع D ومن هذه العوامل.

### اولاً: القوة الحامضية

تم تأثير القوة الحامضية على استخلاص الحديد ومن ثم على قيمة نسبة التوزيع بين الطورين باستخدام محاليل مختلفة القوة الحامضية ( $\text{PH} = 1-7$ ) ببنت نتائج هذه الدراسة ان افضل قيمة لسبة التوزيع لعنصر الحديد كانت عند ( $\text{PH}=5$ ) كما موضح في الجدول (1)

### ثانياً: زمن الاتزان

تمت دراسة تأثير زمن الاتزان على استخلاص الحديد ومن ثم على قيمة نسبة توزعه بين الطورين باستخدام فترات اتزان مختلفة للطورين. نتائج هذه الدراسة اوضحت ان بزيادة زمن الاتزان تزداد قيمة نسبة توزيع الحديد بين الطورين بعد ذلك يقل كما موضح في الجدول (2). ان زيادة زمن التماس بين الطورين المائي والعضوية قد تؤثر على استقرار المعقد و يؤدي الى تحطمها و انحراف التوازن لصالح الطور المائي

(Complex)  $\longleftrightarrow$  (Complex) org (aq

ما يؤدي الى نقصان قيمة (D) كما توضحه النتائج في الجدول (2) ان هذا التصرف الخاص بزمن الاتزان قد اشير اليه من قبل باحثين اخرين (15,16,17).

### تركيز أيون العنصر

في دراسة تأثير تركيز عنصر في الطور المائي وجد ان قيمة نسبة التوزيع تزداد بزيادة تركيز أيون العنصر. وعند رسم  $\text{LogD}$  مقابل  $[\text{M}]$  نحصل على خط مستقيم كما موضح في الشكل (2) وهذا متوقع نتيجة لاستمرار التفاعل بين العنصر والكافش (DPO).

### المذيبات العضوية

تم اجراء عمليات استخلاص لعنصر الحديد باستخدام مذيبات عضوية مختلفة لمعرفة تأثير ذلك على قيمة نسبة توزيع العنصر. يتبع من الجدول (3) ان قيمة نسبة التوزيع لا تعتمد على ثابت العزل الكهربائي للمذيب العضوي وهذا يدل على ان نظام الاستخلاص في هذه الدراسة لا يمكن التحكم فيه عن طريق ثابت العزل الكهربائي للمذيب وذلك كون المعقد المستخلص هو معقد مخلبي متوازن وان التأثير بين هذا النوع من المعقدات والمذيب يتأثر بعوامل احتواء المذيب على

الاوكسجين من عدمه وعلى ذوبانية المعقد والتركيب الفراغي للمذيب، الجدول (3) يوضح ان افضل مذيب عضوي هو البنزين لذلك استخدام كمذيب عضوي رئيس للكاشف DPO في هذه الدراسة.

#### تأثير عملية التملح على قيمة نسبة التوزيع

تبين من خلال هذه الدراسة الى ان قيمة نسبة التوزيع لايون الحديد لم تتأثر بوجود كلوريد الامونيوم ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) . وعموماً فان عملية التملح تهدف الى خفض طاقة الاهانة للايونات المستخلصة مما يؤدي إلى سهولة استبدال جزيئات الماء بجزيئات الكاشف (18) وقد تم استخدام ملح كلوريد الامونيوم لهذا الغرض وذلك لأن املاح الامونيوم هي المفضلة في استخدامها في هذا المجال، حيث أنها لا تستخلص من قبل الطور العضوي كما ويمكن انتزاعها او تحطيمها اذا طلب الأمر ذلك (19).

#### تأثير الاستخلاص بطريقة الدفعات على قيمة نسبة التوزيع

بيّنت هذه الدراسة انه بزيادة تكرار عدد مرات الاستخلاص لحجم صغيرة من المذيب العضوي سوف يؤدي إلى زيادة نسبة الاستخلاص لايون الحديد الثلاثي، وهذا ما يوافق الأساس النظري لتقنية الاستخلاص بطريقة الدفعات حيث يتم الاستخلاص الكمي بكفاءة أكثر عند القيام بالاستخلاص المتعدد باستخدام أجزاء اصغر لحجم المذيب نفسه(20).

#### تأثير إضافة بعض الايونات الموجبة

في دراسة تأثير اضافة بعض الايونات الموجبة التي تنتهي الى نفس زمرة ودورة الحديد فضلا عن ايونات موجبة اخرى يتبيّن من الجدول (4) ان هناك بعض الايونات الموجبة عند وجودها في الطور المائي بنفس تركيز الحديد فإن استخلاصها يؤثّر سلباً على قيمة نسبة التوزيع وايونات اخرى تؤثّر تأثير قليلاً على نسبة التوزيع ويمكن ارجاع سبب ذلك الى حصوله منافسة بين هذه الايونات وال الحديد على الكاشف DPO لقابلية هذه الايونات الموجبة ايضاً على تكوين معقدات مع الكاشف.

#### تعيين تكافؤية المعقد المستخلص

لغرض تعيين الصيغة الوضعية المحتملة لمعقد الحديد الثلاثي مع الكاشف (DPO) تم اتباع الطريقة الآتية للوصول الى ذلك.

### \*طريقة تحليل الميل

عند رسم Log D على خط مستقيم وبالرجوع الى المعادلة.

$$\text{LogD} = \text{Log K}_{\text{ex}} + n \log [\text{HL}]_{\text{org.}} + n \text{pH}$$

ومن اشكال (3) يتضح ان قيمة الميل تساوي (3) وهذا يعني ان ثلاثة جزيئات من المكب (DPO) مرتبطة بأيون واحد من الحديد ومن ثم فأن الصيغة الوضعية المحتملة للمعقد يكون بالشكل (ML3).

### الدراسات الطيفية

مقارنة الطيف الإلكتروني للكاشف 5,2 -ثاني فينيل اووكاسازول المذاب في البنزين شكل (4) مع الطيف الإلكتروني لنتائج تفاعل الكاشف مع الحديد الشكل (5) يتبين بوضوح تكوين معدن لهل طول موجي مختلف عن الكاشف وتتصف بأرباح احمر Red. Shift.

### المصادر

- Chapman, R. and Hall, M. (1979) Dictionary of organic compounds, Fifth Edition, P 625.
- Awley, G. H. (1984) The condensed chemical dictionary Jons and Wiley , P 324.
- Sekin, T. and Husegawa, Y. (1977) Solvent extraction chemistry fund ements and application, Marcell Dekker Inc., PP:3-7,24-25, 71-75,116-140, 235-242.
- Ver onion, F. and Khorassain, J. H. (1978) Talanta, 25, 410.
- Madassar, A.; Qureshi, Farid, M.; Aziz, A. and Egaz, M. (1979) Talanta, 26: 166.
- Hengshui Tian Tang,; Sangqian, Su. and Yuan, Fu. (1988) Huadong Huagong Xneyan Xuebao Chinese, 14 : (5), 544.
- Demopowos, G. P. ; Mihaylov, I. O. and Pouskouleli, G. (1993) Solvent Extraction and Ion Exchange, 11: (1), 67.
- Yu, Shupiu chen, Jiayong chen, chia Yung (1989) Hydrometallurgy Chinese, 5: (1), 183.
- Zhitomiskil, Golik, A. N. S. I. (1989) Industrial Laboratory USSR, 55 : (1) 114.
- Inaba, K. (1996) ISEC 96, Japan, 1: 57.

11. Sun Sixiu, Li Yan, Yang Yonghui, shen Jing hand, (1996) ISEC 96, Chinese, I,105.
12. Razak, B.A. (1998) MS.c. Thesis. " Solvent extraction of Iron (III) with crown ether" University of Baghdad.
13. Arga, Satya Prakash, Mahajan, Meenakshi (1997) Ann. Chim, Italy 87 : (7-8), 529.
14. Sandell, E.B. (1961) Colorimetric Determination of Traces of Metals, Interscience. P. 713.
15. Hussain, A.F. (200) Iraqi Jraqi Journal of Chemistry, 26: (3).
16. Hussain, A. F.; Sal man, J. D. and Sarhan, B. M. (1999) Iraqi Journal of Chemistry, 25 : (1).
17. Abaas, S.M. (1999) MS.c. Thesis, " liquid-liquid extraction of iron (III) by 2-HMBT" University of Bagdad.
18. Dean, J. A. (1969) Chemical Separation Methods, Vaan Nostrand Reinhold Company, PP: 18-29.
19. George, Morrison, H. and Henry, Freiser (1957) Solvent extraction in analytical chemistry. Copyright by John Wiley and Sons, Inc., PP: 106-108,112-114.
20. Skoog, D. A.; West , D. M. and Holler, F. J. (1992) Fundementals of analytical chemistry ,Saunders college Publishing, PP: 779-790.

جدول (1) تأثير القوة الحامضية على قيمة نسبة التوزيع

PH	D
1	0.28
2	0.95
3	1.40
4	2.11
5	2.3
6	1.00
7	0.58

الطور المائي:- (10) ملتر من محلول (PH = ×) يحتوي على(100) ما يكرو غرام من الحديد الثلاثي.

الطور العضوي:- (10) ملتر من (0.5 %) محلول كاشف DPO المذاب في البنزين.  
زمن الرج:- (12) دقيقة درجة الحرارة 25+2 °م

جدول (2) تأثير زمن الاتزان على قيمة نسبة التوزيع

زمن التوازن (دقيقة)	نسبة توزيع D
3	0.72
6	1.17
9	2.05
12	2.73
15	1.78
18	0.89

بالطور المائي: (10) ملتر من محلول قوته الحامضية ( $\text{H} = 5$ ) يحتوي على (100) مايكرو غرام من الحديد الثلاثي.

الطور العضوي: (10) ملتر من (0.5%) محلول الكاشف DPO المذاب في البنزين. زمن الرج: (×) دقيقة. درجة الحرارة:  $25 \pm 2^\circ\text{C}$ .

جدول (3) تأثير الذبيبات العضوية على قيمة نسبة التوزيع

D	ثابت العزل	المذيب العضوي
0.621	10.68	ثنائي كلور وايثان 2,1
0.25	6.2	أثيل سينيت
2.00	4.90	كلوروفورم
1.04	4.19	ثنائي أثيل أثير
2.73	2.28	بنزين
1.27	2.20	رابع كلوريد الكاربون

الطور المائي: (10) ملتر من محلول ( $\text{H} = 5$ ) يحتوي على (100) مايكرو غرام من الحديد الثلاثي.


الطور العضوي: (10) ملتر من (05%) محلول الكاشف DPO مذاب في مذبيات عضوية مختلفة. زمن الرج: (12) دقيقة. درجة الحرارة:  $25 \pm 2^\circ\text{C}$ .


جدول (4) تأثير اضافة بعض الايونات الموجبة على قيمة نسبة توزيع الحديد


Cations	D	%E
-	2.73	73.19
Os (V III)	0.84	45.65
Co (II)	1.33	57.08
Mn (II)	1.61	61.68
Ni (II)	2.38	70.41
Cu (II)	0.77	43.50
Zn (II)	1.02	50.49

الطور المائي:- (10) ملتر من محلول (PH = 5) يحتوي على (100) مايكرو غرام من الاوسميوم + (100) مايكرو غرام من املاح بعض الايونات الموجبة.


الطور العضوي:- (10) ملتر من (0.5%) محلول DPO في البنزين.  
زمن الرج :- (12) دقيقة. درجة الغليان:- 25 °م.







شكل (4): طيف امتصاص (UV-Visb.) للكاشف DPO المذاب في البنزين



شكل (5): طيف امتصاص (UV-Visb.) لمعد الحديد مع الكاشف DPO

## A Study on Liquid- Liquid Extraction on Iron (III) With 2,5 – Diphenyl Oxazole

A. F. Hussain

Department of Chemistry, College of Education, Ibn Al-Haitham University of Baghdad

### Abstract

A study on liquid- liquid extraction of Iron (III) in Benzene has been made. The effect of different parameters such as type of medium and time of equilibration, concentration of metal ion, type of organic solvent, and effect of cations on distribution ratio of Iron (III). Has been studies the stoichiometry of the extracted species determined using slope analysis method and found to be (M:L) (1:3).