

دراسة تأثير الأشعة فوق البنفسجية - UV على خاصية الانضغاطية والصلادة لمادة متراكبة هجينة

رولا عبد الخضر عباس

قسم العلوم التطبيقية ، الجامعة التكنولوجية

الخلاصة

أجريت الدراسة بتدعيم المادة الاساس الراتنجية وهي الايبوكسي (Ep828) باستعمال الياف الكفلر والياف الزجاج (E-glass) المحاكيتين بشكل حصيرة (Woven Roving) والياف البولي بروبيلين بهيئة حصيرة من الياف مقطعة (Chopped Strand) وبكسر حجمي للالياف قدره (30%) وتم دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لنماذج المتراكب المحضر بعد تعريضها للأشعة فوق البنفسجية ولفترات تشعيع مختلفة (30, 60, 90) ساعة اذ تم اجراء اختبار الانضغاطية واختبار الصلادة بطريقة برينل (Brinell) لغرض المقارنة بين سلوك المتراكب الهجيني في الظروف البيئية السابقة الذكر.

المقدمة

تعد المواد البوليمرية من اكثر المواد عرضة للظروف الجوية المختلفة لذا فان دراسة تأثير تلك الظروف البيئية على خواص هذه المواد اصبح ضروريا لقياس مدى تحملها لمثل تلك الظروف التي تدرج ضمن عوامل تحلل المادة مثل الرطوبة والحرارة والضوء وكذلك الاشعاعات بانواعها المختلفة التي تعمل على تكسر الاواصر الرابطة للبوليمير. ان الاشعة فوق البنفسجية (UV) ذات طول موجي (wave length) يتراوح ما بين (200-400)nm

الذي هو جزء من الطيف الشمسي (solar spectrum) هو الذي يؤثر وبشكل كبير على خواص البوليمر لان الاواصر التي تربط الذرات في السلسلة البوليمرية التي لها طاقة محددة لفك الارتباط فيما بينها، تقع ضمن هذا المدى من الطيف (1, 2, 3).
على الرغم مما ذكر سابقاً الا ان اغلب الادبيات تشير الى حقيقة كون الاشعة فوق البنفسجية تقسم على ثلاثة انواع وكما يأتي (1):-

1. اشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-C) وتتراوح ما بين (200-400)nm.
2. اشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-B) وتتراوح ما بين (290-315)nm.
3. اشعة فوق البنفسجية من نوع (UV-A) وتتراوح ما بين (315-400)nm.

فمن ضمن الدراسات التي أجريت في هذا المجال ما توصل اليه الباحث (Dobois) عام (1999) حيث درس تأثير الاشعة فوق البنفسجية في مواد متراكبة مؤلفة من الايبوكسي المدعم باللياف الزجاج وبشكل طبقات واستنتج بان كثرة التعرض للاشعة فوق البنفسجية تؤدي الى تحلل المادة الاساس البوليميرية واستنتج ايضا انه بعد التعرض لـ (2000) ساعة من الاشعاع فان المادة المتراكبة فقدت (1%) من سمكها الاصلي (4).

كما درس الباحثات (M.Medhat and B.M.Deya) عام (2000) تأثير الحرارة والرطوبة والاشعاع في الخواص الميكانيكية والحرارية للفينيل استر قبل وبعد تدعيمه باللياف الزجاج مرة والياف الكاربون مرة ثانية وبعد ذلك استنتج بان الحرارة والرطوبة والاشعاع تؤثر سلباً في الخواص الميكانيكية كمتانة الانحناء والصلادة ولجميع النماذج (5).

في الواقع تم اجري البحث الحالي وفيه تم التركيز على دراسة تأثير الاشعة (uv) على السلوك الميكانيكي تلغى لنماذج من متراكبات الايبوكسي المدعمة باللياف الزجاج والكفلر والبولي بروبيلين على الشكلالاتي:-

Glass / Kevlar / Poly Propylene / Poly Propylene / Kevlar / Poly Propylene / Poly Propylene / Poly Propylene / Kevlar / Glass.

ومقارنتها مع فترات تشعب مختلفة.

الجزء العملي

تقسم المواد المستخدمة في هذه الدراسة على جزئين أساسيين هما:-

- المادة الاساس (Matrix Material):

ان المادة الاساس المستعملة في البحث هي راتنج الايبوكسي المحتوي على مجاميع الايبوكسي (Epoxydes)، فقد استعمل النوع التجاري (Epiokote 828) والمجهز من قبل شركة (Shell) وهو سائل لزج شفاف ذو قابلية التصاق عالية وخاصة بالالياف علاوة على قلة الانكماش فيه عند الجفاف اما المصلد المستعمل هو مادة خفيفة القوام ذات لون شفاف، يضاف المصلد الى الراتنج بنسبة (1:7) ويحدث بينهما التفاعل عند درجة حرارة الغرفة.

- مواد التقوية (Reinforcing Materials):

وهي ثلاث انواع اساسية:

- 1- الياف الزجاج - E (E-Glass Fibers) بهيئة حصيرة محاكاة (Woven Roving) أو (W.R.).
- 2- الياف الكفلر - 49 (Kevlar Fiber) بهيئة حصيرة محاكاة (Woven Roving) أو (W.R.).
- 3- الياف البولي بروبيلين بهيئة حصيرة من الياف مقطعة (C.S.M) أو (Chopped Strand Mat). ان هذه الالياف المستخدمة في هذه الدراسة ذات كسر حجمي $(\phi_F = 30\%)$.

تحضير النماذج وتقنية اختبارها:

ضمن مرحلة تهيئة القالب (Mold Preparation) تم استعمال قالب خاص لعملية الصب اليدوي (Hand Lay-Up) وقد أجريت عملية الصب بعد تهيئة القالب من المعدن

المغلول بأبعاد $30 \times 30 \times 20$ Cm³ وتغليفه بمادة البولي فنيل الكحول (PVA) ليتسنى فيما بعد استخراج المصبوبات بسهولة بعد تصلبها بشكل تام.

بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة تقطيع الالياف السابقة الذكر المحاكاة بشكل حصيرة على هيئة طبقات (Laminats) وبنفس ابعاد القالب فبعد وضع هذه الطبقات من الحوائير داخل القالب يتم فوقها صب المادة الراتنجية السائلة وهو راتنج الايبوكسي بعد ان اضيف اليها المصلد بنسبة (7:1) اي ان لكل (7gm) من الايبوكسي يضاف (1gm) من المصلد وبعد اكتمال عملية الصب تركت القوالب لفترة من الزمن بحدود (24) ساعة بدرجة حرارة الغرفة. لقد تم حساب الكسر الحجمي باستخدام الطريقة الوزنية والمتمثلة بالمعادلة الاتية (6).

$$\phi_f = \frac{1}{1 + \frac{1-\psi * \rho_f}{\psi * \rho_m}} \quad \dots [1]$$

حيث ان ϕ_f : الكسر الحجمي، ψ : الكسر الوزني، ρ_f : كثافة الحشوة، ρ_m : كثافة الايبوكسي.

$$\psi = \frac{W_f}{W_c} * 100\% \quad \dots [2]$$

حيث ان (W_c , W_m , W_f) كتلة الالياف والمادة الاساس والمادة المترابطة على التوالي. ومن الجدير بالذكر ان هذه القوالب المجهزة تم تقطيعها لتحضير النماذج الخاصة بالاختبارات حسب المواصفات (ASTM).

لقد استخدم جهاز المكبس الهيدروليكي في حساب مقاومة الانضغاط، كما قيست الصلادة بطريقة برينل (Brinell. HBr).

كما استخدم جهاز خاص بتشيع النماذج بالأشعة فوق البنفسجية نوع (Hanan) Yenotes 150 light and wether fatness tester.

بحيث عرضت النماذج الى مصدر ضوئي من نوع (Yenotest 150) وهو احد مصابيح الزينون بشدة (2.3 W/m^2) وبمدى من الاطوال الموجية (300-350)nm علماً ان عمر الحياة لمثل هذا المصدر يصل الى (1000) ساعة ويعد احد المصادر الشائعة للأشعة

فوق البنفسجية والتي تشكل أحد أهم العوامل المؤثرة على البوليمرات بأنواعها. ان مقياس الرطوبة الملحق بالجهاز يمكن ان يسجل قراءات مختلفة وقد تراوحت هذه القراءات بين % (40-60) وكذلك يوجد مقياس للحرارة في الحيز الموضوع فيه النماذج الذي تراوح ما بين $^{\circ}\text{C}$ (32-43) ان من الجدير بالذكر استخدمت نسبة رطوبة (40%) ودرجة حرارة (32 $^{\circ}\text{C}$) عند اجراء عملية التشيع للنماذج المحضرة.

1. تأثير اشعة (UV) على قيم مقاومة الانضغاط (δ_{Com}) للنماذج:

ان مقاومة الانضغاط تعرف بانها اقصى اجهاد تتحمله المادة الجاسئة تحت الضغط العامودي (7) ومع التقدم العلمي تمكن العديد من الباحثين الى التوصل الى حقيقة تكون حزم عقدية (Kink Bands) التي تقود الى حدوث الفشل في المواد المتراكبة عندما تتعرض الى الانضغاط المحوري وبصورة عامة ان ظاهرة الت عقد (Kinking) ترتبط بالتركيب البلوري سواء كانت للمعادن او في المواد البوليميرية فقد اكتشفت هذه الظاهرة لأول مرة من قبل الباحث (Orowan) عند دراسته التركيب البلوري للكاديوم. وجديرا بالذكر ان هذه الحزم المتكونة قد تعزى الى حدوث الانزلاق البلوري على امتداد السلسلة البوليميرية الرئيسية ذات الاواصر التساهمية. ومع استمرار زيادة الحمل المسلط يزداد قطر العينة في حالة كونها اسطوانية الشكل نتجية لتأثير بواسون الذي يقود الى حدوث تمدد جانبي يكون موزعا بصورة منتظمة في كل الاتجاهات من العينة. ومع ان من المنطقي حدوث ذلك عندما تكون القوة الضاغطة المسلطة موزعة بصورة منتظمة على مساحة العينة الا ان ذلك لا يحدث بسبب الاحتكاك الموجود على اسطح التماس المؤدي الى انعدام التوسع الجانبي الذي يصاحب عملية الانضغاط في اسطح التماس مما يقود الى اتخاذ العينة شكل البرميل (Barrel shape). مع الاستمرار بزيادة الحمل المسلط سوف يحدث الفشل في العينة لحظة انبعاج جوانب المادة وتشققها (8). من هذا الاختبار تم حساب مقاومة الانضغاط باستخدام العلاقة الاتية (9):-

$$\text{مقاومة الانضغاط} = \frac{\text{قوة الانضغاط}}{\text{مساحة المقطع}} = \text{N/m}^2 \dots [3]$$

ان المواد المترابطة ذات الروابط البينية الضعيفة تبدي مقاومة ضعيفة اتجاه الحمل الانضغاطي ويعزى ذلك الى حدوث الانفلاق الطولي عندما تزداد قوى الشد الجانبي المتوتلة بسبب تمدد بواسون على مقاومة الروابط البينية للشد، اما اذا كانت المواد المترابطة ذات روابط بينية قوية فان مقاومة الشد الجانبي سوف تزداد وفي هذه الحالة تكون المادة الاساس متحملة الجزء الكبير من القوة المسلطة وبما ان التقوية ليست متواصلة فان فشل قصي محلي سوف يحدث في المادة الاساس والذي سيبدأ بنوع من الانبعاج (Buckling) والتشقق وعندها يبدأ السطح البيني بالانهيار وتفقد المادة الاساس التقوية (10). فقد لوحظ من الاشكال (1) و(2) و(3) مع زيادة الحمل المسلط يزداد الانفعال في النماذج الواقعة تحت حمل الانضغاط ومع الاستمرار بزيادة الحمل سوف يحدث الفشل في النماذج عند النقطة (B) (Break Point) لحظة انبعاج وتشقق جوانب العينة.

كما اظهرت نتائج فحص الانضغاطية والموضحة في الجدول (1) والشكل (4) ان قيم مقاومة الانضغاطية للمواد المترابطة المدعمة بالالياف تزداد بشكل ملحوظ عند (60hr) ففي فترات تعرض محددة لاشعة الـ (UV) يلحظ هنالك تحسن في الخواص الميكانيكية للبوليمير (المادة الاساس) ومن ثم للمادة المترابطة باكملها حيث تؤدي هذه الاشعة الى اكمال عملية التقسية للبوليمير في حالة وجود جذور حرة، حيث تكتمل تفاعلاتها وتصبح قطعة واحدة وذلك عن طريق اكمال السلاسل البوليميرية لتفاعلاتها وباستمرار التعرض لهذه الاشعة تؤدي الى تدهور في السلسلة الجزيئية بحدوث تاكسد وتكوين غازات معينة حيث يؤدي هذا التحلل

الاشعاعي الى تكسير الاواصر ما بين السلاسل البوليميرية وهذا بدوره يؤدي الى الهشاشية وتفكك المادة بصورة تدريجية (11).

2. تأثير اشعة الـ (UV) على صلادة برينل (Brinell Hardness test):

ان مفهوم الصلادة يمكن اعتباره مقياساً للتشوه اللدن الذي يعاني منه المادة تحت تأثير الاجهاد الخارجي حيث ان عملية التشوه تتم بثلاث مراحل اساسية فالمرحلة الاولى يحصل فيها تشوه مرن (Elastic) وذلك عند بداية تغلغل اداة الغرز داخل سطح النموذج وباستمرار التحميل يتحول الى تشوه مرن-لدن (Elastic-Plastic) وعندئذ تكتمل المرحلة الثانية، اما المرحلة الثالثة فتحدث بعد رفع الحمل من النموذج الذي يعاني من أثر متبقي (Residual Impression) عند سطحه (12).

كما اسلفنا سابقاً ان خواص البوليمر ومترابطته ومنها صلادة المادة تعتمد على ظروف التشعيع فقد تبين من الجدول (2) والشكل (5) ان الصلادة تتحسن عند زمن تشعيع قدره (60) ساعة يتبعه بعد هذه الفترة الزمنية من التشعيع الانخفاض في صلادة المادة المحضرة للاسباب السابقة الذكر.

ان من الجدير بالذكر ان هناك العديد من العيوب التي تحدث في البوليمر ومترابطاتها بعد تعرضها للاشعاع يمكن ملاحظتها باستخدام مجاهر ذات قوة تكبير عالية الا ان هناك عيوب تحصل يمكن ملاحظتها بالعين المجردة واهم هذه العيوب التي تحصل للمادة متمثلة بما يأتي(13):-

1- حصول تقشير في سطح المادة الراتنجية.

2- ظهور بعض النقر على السطح.

3- حصول ضبابية على السطح.

4- تغير لون المادة الراتنجية.

وهذا ما تؤكد الاضرار العيانية التي تم ملاحظتها في اثناء اجراء هذه الدراسة.

الاستنتاجات

- 1- ان تدعيم راتنج الايبوكسي باللياف الزجاج والكفلر والبولي بروبيلين قد حسن بشكل كبير جميع الخواص الميكانيكية والحرارية.
- 2- تغيير خاصية الانضغاط والصلادة بتغيير زمن التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي يجري عندها الاختبار لذا تعد أشعة (UV) من العوامل الاساسية المؤثرة في سلوكية المتراكب والذي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار في مختلف التطبيقات.
- 3- الانحدار في قيم مقاومة الانضغاطية والصلادة عند زمن تشعيع (90) ساعة.
- 4- ظهور على سطح عينات المواد المتراكبة بعض الاضرار العيانية عند تشعيها لزمن يقدر بـ(90) ساعة والتمثلة بمايأتي:-
 - أ- حدوث الهشاشية (Brittleness) أي ان المادة تصبح ذات طبيعة قصفة وهذا يؤدي الى تكوين الشقوق (Cracking).
 - ب- حصول تقشر (Flaking) في سطح الراتنج مع ظهور بعض النقر.
 - ج- تغيرات في اللون وحدوث ضبابية السطح (Chalking).
 - د- تعرض الطبقات السطحية من البوليمرات الى التعرج (Blistering).

المصادر

1. Application Ultra Violet Light Absorption an Transmission, (2000). <http://www.cycro.com>
2. Botten. W, (1998). Engineering materials technology, 3rded., a member of Reed Elsevier Group,
3. Kelen, T. (1983). Polymer degradation. Van. Nostrand Reienhold Company Inc.
4. Doubios, C. (1999). Journal of Applied Science and Manufacturing, 30, 361
5. Medhat, M, and Deya, M.B. (2000). Fourth internation conference on physics of contesed matter, University of Jordan, April 18-20,


6. عبد الله. فراس فواد ، (2002). تأثير الظروف البيئية على آلية الكسر بالصدمة لمتراكبات هجينة، رسالة ماجستير، قسم العلوم التطبيقية، الجامعة التكنولوجية.
7. Seymour, R. B. (1990). Polymer composite, Alden Press, London,
8. Kaufman, S. H. (1977). Introduction to polymer science and technology: SPE Textbook, John Wiley and Sons, New York
9. الصافي، رولا عبد الخضر عباس ، (2001). دراسة الخصائص الحرارية والميكانيكية لمدة النوفولاك و متراكباتها"، رسالة ماجستير، العلوم التطبيقية، جامعة التكنولوجيا،.
10. Richarson ,W. M.O. (1977). Polymer Engineering Composite, Applied Science Pub. LTD, London.
11. الاشرم، مهند معن علي ، (1994). اللدائن وخواصها التكنولوجية (صناعة البلاستيك) ، كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية وجامعة بيروت العربية، دار الراتب الجامعية، بيروت/ لبنان.
12. Swain, V. M, (1998), Material Science Engineering", A253, PP.(160-166).
13. Phillips, C. D. (1988). Journal of Materials Science and Technology, 4, P.(85-91).

جدول (1) يستعرض قيم مقاومة الانضغاط للنموذج المحضر عند ازمان تشيع مختلفة


(δCom) (Mpa)	زمن التشيع		
	30 hr	60 hr	90 hr
	69.264	74.318	61.364

جدول (2) يستعرض صلادة برنيل النموذج المحضر وعند ازمان تشيع مختلفة.


صلادة برنيل (HBr) No.	زمن التشيع		
	30 hr	60 hr	90 hr
	30.1616	32.484	28.276




شكل (1) يوضح العلاقة بين الاجهاد والانفعال للنموذج المحضر عند زمن تشعيع يقدر بـ (30) ساعة.




شكل (2) يوضح العلاقة بين الاجهاد والانفعال للنموذج المحضر عند زمن تشعيع يقدر بـ (60) ساعة.



شكل (3) يوضح العلاقة بين الاجهاد والانفعال للنموذج المحضر عند زمن تشعيع يقدر بـ (90) ساعة.



شكل (4) يوضح تأثير الاشعة فوق البنفسجية في اختلاف قيم مقاومة الانضغاط للمادة المترابطة المحضرة



شكل (5) يوضح تأثير الاشعة فوق البنفسجية في اختلاف قيم صلادة برينل للمادة المترابطة المحضرة

The Study the Effect of Ultraviolet on the Compression and Hardness Property for Hybrid Material

R. A. K. Abbas

Department of Applied Sciences , University Of Technology

Abstract

The study was carried out by reinforcing the resin matrix material which was (Epoxy – Ep828) by using Kevlar fibers and glass fibers type (E-glass) both of them in the form of woven roving and poly propylene fibers in the form chopped strand mats. with (30%) volume fraction. Some mechanical properties of the were prepared composite specimens Ultraviolet radiation were stuied after being subjected to different weathering conditions included. Compression and hardness testing were carried out using Briell method so as to compare between composite behavior in the environments previously mentioned .