

## التعيين الجهدى لايون السماريوم باستخدام القطب الانتقائى المعتمد على معقدات بعض الايثرات التاجية فى غشاء بولي فنيل كلورايد

نضال حميد كريم ، صلاح الدين عبد الله النعيمي \* ، نبيل شوكت نصوري  
وزارة العلوم والتكنولوجيا  
\*جامعة التكنولوجيا

### الخلاصة

تضمن هذا البحث تحضير اقطاب سائلة تعتمد على اغشية انتقائية لايون السماريوم لغرض تعيين السماريوم في نماذج مختلفة . صنعت اغشية حساسة لاقطب السماريوم والمكونة من معقدات الايثرين التاجيين 5-Crown-6 ، 15-Crown-5 و 18-Crown-6 من ملح بكرات السماريوم واستخدام ثلاثة مواد ملدنة مختلفة هي: ثنائي اوكتيل فنيل فوسفونيت (DOPP) وثنائي بيوتيل فوسفيت (DBP) وثنائي بيوتيل فثاليت (DBPH). درست خواص ومواصفات هذه الاقطب المصنعة من خلال دراسة الميل الترنسنستي ، المدى الخطى للتراكيز ، حد التحسس ، الاستقرارية ، قياس زمن الاستجابة وال عمر الزمني للقطب.

اظهرت النتائج ان مدى التراكيز الخطى بصورة عامة لجميع الاقطب المصنعة

يتراوح من

$10^{-4} - 10^{-1}$  لايون السماريوم والانحدار يتراوح من  $18 \text{mv/decade}$  الى  $20 \text{mv/decade}$  ،

كما وان مدى ال pH الذي تعطى فيه الاقطب استجابة ثابتة تراوحت بين 3 الى كما درست التدخلات لبعض الايونات الاحادية والثنائية

والثلاثية  $Na^+, Nd^{+3}, La^{+3}, Ca^{+2}$  ، وتبين التأثير الملاحظ على التداخل عند قياس ايون السماريوم وبوجود عناصر ثلاثة التكافؤ.

تم تعين تركيز السماريوم في محليل قياسية محضرة من السماريوم بواسطة الاقطب المحضرة باستخدام طريقة الاضافات القياسية .

### المقدمة

اصبحت تقنية الاقطب الانتقالية الايونية من الطرق البسيطة والسرعة والفعالة لتعيين ايونات العناصر في نماذج مختلفة.

لقد كانت بداية تحضير الاقطب السائلة من قبل العالم ( Ross (1) ) حيث تم تصنيع اقطاب الكالسيوم المعتمدة على استرات حامض الفوسفوريك والاميدات ذات السلسل الطويلة لكون ايون الكالسيوم يلعب دورا مهما في التوصيل العصبي وتكوين العظام . بعدها تطورت طرق تصنيع الاقطب السائلة والتي تحتوي على المركبات التاجية منها اقطاب البوتاسيوم، الصوديوم والليثيوم ( 2 - 4 ) المستخدمة للاغراض الطبية كقياس هذه الايونات في مصل الدم، حيث اعطت هذه الاقطب استجابة جيدة مقاربة لانحدار نيرنست .

كما وتم تحضير اقطاب سائلة حديثا حاوية على المركبات التاجية لاستخدامها في التلوث منها اقطاب الرصاص ( 5-6 ) حيث استخدمو المركبات التاجية نوع 18- Dicyclo Hexano ومواد ملدية متنوعة حيث اعطت حد تحسس Bis-Crown-Ether وكذلك Crown-6

عالي بحدود  $10M^{-6}$  وانتقائية عالية بوجود ايونات  $Hg^{+2}, Ca^{+2}, Al^{+3}, K^+, Na^+$  .  
اما بالنسبة للعناصر الانتقالية فهناك عدة بحوث في هذا المجال منها تصنيع اقطاب

الكادلينيوم والليورانيل (7-8) باستخدام ايزرات تاجية مختلفة ولمنانات متنوعة واعطت انتقائية عالية لهذه الايونات وكذلك لايونات اللانتانوم والنيديميوم باستخدام المادة الفعالة كربتاند Caryptand [2-2-2] .

في هذا البحث فقد تم تصنيع قطب السماريوم المعتمد على غشاء يحتوي على المادة الفعالة 5-Crown-6 او مواد ملدنة مثل ثنائي اوكتيل فنيل فوسفونيت (DOPP) ، ثنائي بيوتيل فوسفيت (DBP) ، ثنائي بيوتيل فثالايت (DBPH) حيث اعطت استجابة نرنستية (20mV/decade) وحد تحسس  $(3 \times 10^{-5} - 5 \times 10^{-5})$  واظهرت انتقائية عالية بوجود المتداخلات الاحادية الشحنة والثانية والثلاثية والتي اعطت أعلى تداخلا . لقد استخدمت طريقة التسريح الجهدية وطريقة الاصفات القياسية في تعين تركيز السماريوم في محليلها المائية المختلفة.

### الاجهزه المستخدمة

Microprocessor Ion Analysis, Orion Research model (901). (USA) -1

جهاز قياس الجهد:

2- جهاز قياس الدالة الحامضية للمحاليل:

Expandable Ion Analysis, Orion Research model (EA940) (USA)  
equipped with printer.

3- قطب الكالوميل القياسي المرجعي :

Calomel Reference Electrode, GALLENKAMP (England)

### المواد الكيميائية المستخدمة

-1- المركبات التاجية 5-Crown-6، 18-Crown-6 مزودة من شركة

.99% Merck بنقاوة

- الملدنتات التالية :

Di Octyl Phenyl Phosphonate (DOPP), Di Butyl Phosphate (DBP),  
Di Butyl Phthalate (DBPH).

مزودة من قبل شركة Fluka , Aldrich, Ferak 98% وبنقاوة .

3- اوكسيد السماريوم مزود من شركة BDH بنقاوة 99.9% .

4- الاملاح الاخرى المستخدمة ذات نقاوة عالية جدا من جهات مختلفة (اذيبت هذه

الاملاح بالماء المقطر اللايوني).

### الجانب العملي

#### 1 - تحضير ملح بكرات السماريوم :

تم تحضير بكرات السماريوم  $Sm_3(pic)_3$  وحسب الطريقة المذكورة في المصدر(10) من حامض البكريك واوكسيد السماريوم  $Sm_2O_3$  وذلك بتخزينها في محلول مائي لحين الحصول على محلول رائق، ثم يتم تبخير محلول بتعریضه الى الجو للحصول على بلورات صفراء هي بكرات السماريوم.

#### 2 - تحضير معقد الايثر التاجي :

تمت اذابة ملح بكرات السماريوم والايثر التاجي 6 -18-crown في (ايثانول + ثنائى كلورو ايثان) (1:1) وسخن المزيج لحين الحصول على محلول رائق ثم بخر ببطئ للحصول على بلورات المعقد اما بالنسبة للايثر التاجي 5 -15-Crown C5 باذابة ملح البكرات والايثر التاجي C5 في حجم معين من الاسيتون ويترك ليتبخر في الجو للحصول على المعقد بشكل بلورات صفراء نقية

#### 3- تحضير وصب الغشاء:

حضر الغشاء القطب بطريقة Gragg وجماعته حسب المصدر(11) باستخدام (0.04gm) من معقد الثنائيات مع الايثر التاجي مع (0.36gm) من المادة الملدنة مع (0.17gm من مسحوق PVC النقي المذاب في (6-7ml) THF لحين الحصول على محلول رائق . ثم يصب في قالب الزجاجي ويترك ليتبخر المذيب ببطئ للحصول على الغشاء

السائل Liquid membrane بسمك (0.1-0.5mm) يتم لصق جزء منه على أنبوبة من PVC التي تربط بدورها على أنبوبة القطب الزجاجي ويربط الطرف الآخر لأنبوبة القطب بسلك من Ag/AgCl المغمور في محلول المائي الداخلي ويوصل السلك إلى الدائرة الكهربائية كما في الشكل (1).

### النتائج والمناقشة

تم تعين مواصفات اقطاب السماريوم المصنعة والمعتمدة على اغشية حاوية على 15-Crown-5,18-Crown-6 كمواد فعالة ، وثلاثة مواد ملنة في مادة PVC والنتائج موضحة في الجدول رقم (1).

نلاحظ من الجدول (1) ان معظم الاقطاب المحضرة والمعتمدة على الايثرات التاجية كانت مطابقة للمواصفات حيث الانحدار تراوح 18-20 mV/decade وهي مقاربة الى انحدار نيرنسن . وترواح مدى التركيز التي تعمل بها الاقطاب بين  $10^{-14} M$  و  $10^{-5} M$  وعامل ارتباط بحدود الواحد ، مما يؤكّد على الاستجابة العالية لهذه الاقطاب .

وكما توضح النتائج في نفس الجدول اعلاه من ان حساسية اغشية الاقطاب المعقدة المعتمدة على المركب التاجي 15C5 حيث مقدارها  $(3.2 \times 10^{-5} M - 4.0 \times 10^{-5} M)$  افضل من حساسية الاقطاب المعقدة المعتمدة على المركب التاجي 18C6 والتي مقدارها ،  $(5.0 \times 10^{-5} M - 5.6 \times 10^{-5} M)$  وان زمن استجابة المعقد للمركب التاجي 15C5 كان من ( 30 - 120 sec ) وللمعقد المركب التاجي 18C6 كان ( 30 - 120 sec ) . اما من حيث استجابة الاقطاب والتي تدخل المادة الملنة (DOPP) في تركيبها هي اسرع من المواد الملنة المستخدمة الاخرى بسبب استجابتها السريعة والمواصفات العالية من

حيث الزوجة والامتزاج الكلي مع المادة الفعالة التي تحول دون نضوحها الى خارج الغشاء وانلافه والاضرار في كفافته وكذلك الالفة العالية لهذه المادة الملونة مع المركب الناجي . من جهة استقرارية القطب المعتمدة على المادة الملونة (DOPP) فقد كان تغير في الجهد لايزيد عن  $1\text{Mv} \pm 1$  من بدء تماس الااغشية للمحلول الخارجي والذي كان زمن التماس (30sec) .

في حالة القطب الحاوية على اغشية 18C6 والمادة الملونة (DBP) فقد حصلت استقرارية للقطب بعد زمن تماس (120sec) بسبب الزوجة العالية للمادة الملونة (DBP) . ان القطب المعتمد على 18C6 والمادة الملونة (DBPH) قد اعطى المزيج محلول رائق متجانس مع ال PVC وعند تركه للتبخّر ببطء تتجّع بعد التبخّر غشاءاً معتماً (غير شفاف) حيث تبين ان مكونات الغشاء قد ترسّبت رغم انه قد حافظ على لدونته و كانت استجابته هذه الااغشية ثابتة لمختلف التراكيز لأيون السماريوم . كما يبيّن الشكل رقم (2) منحنى المعايرة لقطب السماريوم الانتقائي و المعتمد على اغشية حاوية على المادة الملونة (DOPP) والأثيرات التاجية المستخدمة 18C6 ، 15C5 . بناءاً على نتائج التجارب يمكن ترتيب المواد الملونة والمستخدمة في اقطاب السماريوم الانتقائية وحسب الموصفات والمعطيات الجيدة للقطب على النحو التالي :

$$\text{DBPH} < \text{DBP} < \text{DOPP}$$

تمت دراسة تأثير المحلول الداخلي للقطب (IFS) باستخدام ثلاثة محاليل فياسية من أيون السماريوم و التي تراكيزها ( $1 \times 10^{-1}\text{M}$  ،  $1 \times 10^{-2}\text{M}$  ،  $1 \times 10^{-3}\text{M}$ ) على التوالي. وجد بان السلوك العام لمنحنى المعايرة لم يختلف من حيث المدى الخطى لقياسات و الميل النيرنسى الا ان قيم الجهد الكهربائى للخلية اختلفت بدرجة كبيرة ، لقد كان منحنى المعايرة في حالة استخدام المحلول الداخلى الذى تركيزه  $1 \times 10^{-1}\text{M}$  متطابق بالنسبة للمادتين الفعالتين 15C5، 18C6 .

كذلك تبين من التجارب المختبرية ان القطب الذي يحتوي على المحلول الداخلي الذي تركيزه  $M^{-2} \times 10^{-2}$  اكثر استقرارا واسرع استجابة لهذا السبب تم اعتماد هذا التركيز في تعيين منحني المعايرة واستخراج ثوابته وخصائصه .


الشكل رقم (3) يبين تأثير المحلول الداخلي على استجابة القطب.

تم دراسة تأثير pH المحلول على استجابة الاقطاب المحضرة كما في الجدول رقم (2) يبين قيم لمدى محدد من pH الذي تثبت فيه قيمة الجهد الكهربائي للاقطب والتي يمكن اجراء القياسات الجهدية ضمن هذا المدى وذلك باستخدام محلول قياسي من السماريوم بتركيز  $M^{-3} \times 10^{-3}$  نلاحظ من هذا الجدول عند قيمة pH الواطئة حدوث تأثير لايون الهيدروجين على العقد داخل الغشاء وربما يؤدي الى تفكك العقد وكذلك في الوسط الفاعدي كان لتأثير ايون الهيدروكسيل ( $\text{OH}^-$ ) واضح على الجهد الخلية نتيجة لتدخل ايونات الهيدروكسيل ذات التأثير السلبي حيث تسحب الايونات الموجبة من المحلول مكونة روابس هي هيدروكسيدات عناصر الالثانات .

شكل (4) يبين تأثير pH على استجابة القطب  $18\text{C}6 / \text{DOPP}$  و  $15\text{C}5 / \text{DOPP}$ . تم في هذا البحث دراسة تداخل بعض الايونات الموجبة الاحادية والثنائية والثلاثية مثل الصوديوم  $\text{Na}^+$  ، الكالسيوم  $\text{Ca}^{2+}$  ، اللانثانوم  $\text{La}^{3+}$  والنيوديميوم  $\text{Nd}^{3+}$  على جهد واستجابة الاقطب حيث استخدمت لغرض قياسات الانتقائية لكل قطب في طريقة مزج المحاليل Mixed Solution method حيث تؤخذ محاليل قياسية مختلفة من  $\text{La}^{3+}$  مع  $M^{-3} \times 10^{-3}$  من احد الايونات المتداخلة وتقاس استجابة كل قطب بوجود الايون المتداخل وتدرس معامل انتقائته الذي يمثل اعلى نسبة ممكنة لا يستجيب عندها القطب للايون المتداخل وعند تجاوزها يبدأ القطب بالاستجابة والتأثير ويؤدي الى خطأ في قراءة جهد الخلية كما موضح في جدول رقم (3) .

لقد وجد ان الايونات الموجبة الاحادية الشحنة المماثلة بایون الصوديوم اقل تدخلا في حين كانت الايونات الموجبة الثلاثية اعلى تدخلا والمماثلة في  $\text{Na}^{+}, \text{La}^{3+}$  .

يلاحظ ترتيب تداخل هذه الايونات على استجابة القطب وتأثيرها على تعين ايون السماريوم في النماذج كالتالي:



ويمكن تفسير التداخل العالى للعناصر الثلاثية الشحنة هو التشابه في الخواص الكيميائية للسماريوم وكذلك لتقارب قطر لايونات الثلاثية التكافؤ مع سعة الفجوة للمركب التاجي بخلاف العناصر الاحادية والثنائية التكافؤ والتي يكون قطرها الايوني غير ملائم لسعة فجوة المركبات التاجية .

كما استخدمت طريقة الاصafات القياسية والتسييج الجهدى فى تعين ايون السماريوم لمحاليل محضرة قياسية لغرض دقة التعين، حيث استخدم في التسييج الجهدى مسح مناسب titrant وهو محلول قياسي من فلوريد الصوديوم حيث تم تعين نقطة التعادل ، ولا ج زيادة دقة تعين نقطة نهاية التسييج تم رسم منحني التسييج التفاضلى او منحني المشتقة الاولى first derivative curve ، وكان تركيز ايون السماريوم  $M^{10^{-2}}$  مع تركيزين مختلفين من فلوريد الصوديوم NaF وهما  $M^{3 \times 10^{-2}}$  ،  $M^{10^{-1}}$  على التوالى .

الشكل(5 ، 6 ) يبين منحني التسييج الجهدى الاعتيادى الذى يأخذ شكل حرف S ومنحني المشتقة الاولى ، حيث كانت النتائج متقاربة مع القيم النظرية المحسوبة حيث ان نسبة الخطأ كانت لا تزيد عن 3% عند التركيز  $M^{10^{-1}}$  و 2% عند التركيز  $M^{2 \times 10^{-2}}$  من فلوريد الصوديوم .

كما تمت مقارنة نتائج التسييج الجهدى بطريقة الاصafات القياسية والتي اعتمدت على اضافة حجم معين من الكاشف الى النموذج ثم يقاس التغير الحاصل في جهد الخلية وتكون هذه الكاشف عادة محاليل قياسية عالية التركيز . ولزيادة الدقة تستخدم طريقة الاصafات القياسية المتعددة .

الشكل رقم (7) يوضح طريقة تعين ايون السماريوم بطريقة الاصafات القياسية المتعددة

**المصادر**

1. Ross, J. W and Frant ,M.S. (1970). Science,167,987.
2. Keichi,K. (1987).Anal. Chem. 309,343
3. Gajowski,J., Rieckemann, B. and Umland, F. (1987)., Fers.Z. Anal. Chem., 309,343
4. Sylvia, D.and Leonidas, G.B(1990). Anal.Chem.,62,1428
5. Kazuhisa, H. (1997). Anal . Chem., 69,3002
6. Kum,Chal, O. (1999). Bull . Korean.Chem. Soc.20,556
7. Nassory , N.S. (1989).Talanta,36,672
8. Nassory, N.S. and Karim, N.H. (1994).Tr.J.Chem. 18,126
٩. العزاوي نهى عبد الجليل (2001)،اطروحة ماجستير،جامعة بغداد ، كلية التربية للبنات  
قسم الكيمياء المشرف : د. نبيل شوكت نصوري .
10. Seminara, A. and Musumeci., A.(1980) .Inorg.Chem. Acta., 39,9
11. Graggs, A., Moody, G.J. and Thomas, J.D.R. (1971).  
J.Chem.Educ., 51,541

**جدول (1) يبين نوع الايثر الناجي والمادة الملدنة مع الانحدار وحد التحسس و زمن****الاستجابة**


رقم العشاء	نوع الايثر الناجي	المادة الملدنة	الانحدار mV/ decade	حد التحسس M	مدى التركيز M /	زمن الاستجابة Sec	عمر القطب Week
I	5-Crown-5	DOPP	18.0	$3.6 \times 10^{-5}$	-1 -4 10 - 10	20-30	4
II		DBP	18.0	$3.2 \times 10^{-5}$	-1 -4 10 - 10	60-120	7
III		DBPH	18.0	$4.0 \times 10^{-5}$	-1 -4 10 - 10	30	4
IV	8-Crown-6	DOPP	18.0	$5.0 \times 10^{-5}$	-1 -4 10 10	30-60	4
V		DBP	20.0	$5.6 \times 10^{-5}$	-1 -4 10 - 10	60-120	7
VI		DBPH	Turbid	-----	-----	-----	-----


جدول (2) يبين قيم pH لاقطب السماريوم المحضره باستخدام تركيز السماريوم  $M \cdot 10^{-3}$



PH	القطب
3-8	DOPP+18C6
3-7	DOPP+15C5
3-7.8	DBP+18C6
3-9	DBP+15C5
Turbid	DBPH+18C6
3-7.5	DBPH+15C5

جدول (3) يبين اعلى نسبة تداخل مع نوع الايثر الحلقى


الايثر الحلقى	Maximum Interference ratio			
	Na <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	La <sup>3+</sup>	Nd <sup>3+</sup>
8C6	82	60	4	2.3
15C5	80	65	21	17









شكل (4): تأثير الاس الهيدروجيني pH على استجابة قطب السماريوم الانتقائي باستخدام المادة الملحنة (DOPP) والمادة الفعالةتين المعتمدتين على الايثر الناجي  
 (b) 15-Crown-5, (a) 18 -Crown-6



شكل (5): منحنى التسخين الجهدى لمحلول بحوى ايونات السماريوم تركيزه  $1 \times 10^{-2} M - NaF$  بلستنام قطب 15C5/DOPP مع التحلول القليلى



شكل (6): منحنى التسخين لمحلول يحتوي على بونات السماريوم تركيزه  $1 \times 10^{-2} M$  مع المحلول القياسي  $3 \times 10^{-2} M - NaF$  باستخدام قلب 15C5/DOPP



شكل (7): يوضح طريقة تعين ايون السماريوم بطريقة الاضافات القياسية المتعددة

## Potentiometric Analysis of Samarium Ion in Aqueous Solution Employing Selective Electrode Based on Crown Ethers - Samarium Picrate Complexes in a PVC Membrane

N. H.Karim , S.A.Al – Nuaimi \* , N. S.Nassory

Ministry of Science and Technology

\* University of Technology

### Abstract

Samarium ion selective electrodes were constructed and prepared then tested as probes for Samarium ion detection and determination in different aqueous solutions.

The sensitive membrane is made of PVC which contains Samarium picrate complexed with either 18-crown-6 or 15-crown-5 ethers as active species.

Different plasticizers: phthalates (DBPH), phosphates (DBP) and phosphonates (DOPP) were incorporated into the membranes as solvent mediators.

Every membrane was evaluated practically following standard procedures to find out its reliability and durability as a probe suitable for analytical application.

Linear working range, Nernstain slope, detection limit, measurement stability, response time and electrode life time were calculated for each electrode.

The linear concentration range for most of the electrodes were from

$10^{-4}$  to  $10^{-1}$  molar Sm (III), the slope was 18 mv/decade to 20 mv/decade while the working pH range was from 3 to 8.

Cations interference and anion radicals  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{La}^{3+}$ ,  $\text{Nd}^{3+}$  have no effect on the measurement selectivity except in the presence M (III) ions.

The concentration of Samarium in different prepared standard solutions was determined potentiometrically employing standard solution of Sodium Fluoride as a titrant.