

دراسة تأثير طريقة التحضير في الخصائص التركيبية للأغشية الرقيقة (PbS)

ياسر اسماعيل حميد

قسم العلوم، كلية التربية الأساسية، جامعة ديالى

استلم البحث في 7 كانون الاول 2009

قبل البحث في 9 آذار 2010

الخلاصة

تم في هذا البحث تحضير غشاء PbS بطريقة التبخير الحراري في الفراغ والتحليل الكيميائي الحراري . درست الخصائص التركيبية لأغشية PbS من خلال قياسات (XRD). وتبين ان نمو أغشية PbS ظهر بشكل مكعبي متعدد البلورات (Polycrystalline cubic) بقمة حادة سائدة باتجاهية (200)، حسب ثابت الشبيكة (a) وكانت قيمته 5.9358 \AA للأغشية المحضرة بطريقة التبخير الحراري و $(2.978-5.969 \text{ \AA})$ للأغشية المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي عند درجة حرارة $(573\text{K} , 553\text{K})$ على التوالي . كما وجد أن حجم الحبيبة لأغشية (PbS) المحضرة بالتبخير هو 335.81 \AA بينما في الأغشية المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي كانت قيمة الحجم الحبيبي $(152.15) \text{ \AA}$.

الكلمات المفتاحية: درست الخصائص التركيبية للأغشية الرقيقة (PbS)

الجانب النظري

تعد تقنية الأغشية الرقيقة إحدى أهم التقنيات التي ساهمت في تطوير دراسة أشباه الموصلات، وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خصائصها الفيزيائية، كما ساهم استخدام تكنولوجيا الفراغ في تطور استخدامات الأغشية الرقيقة بشكل كبير جداً [1].

تدخل الأغشية الرقيقة في تصنيع الخلايا الشمسية [2]، كما تدخل في صناعة الكواشف الكهروبصرية ضمن مديات طيفية محددة. كما ان طول الأصرة (Pb-S) هي (2.97 \AA) ، ويوجد في الطبيعة بلورات كبيرة منتظمة (Galena) ومنتشرة بشكل واسع في كل مكان من العالم وهو الخام الأكثر أهمية للرصاص، ويملك ميزة فلزية (agrey-blue) وكثافة حدود (7.6 g/cm^3) [3]. وكبريتيد الرصاص مادة مستقرة لا تتغير، وتمتلك ضغط بخار حدود (20 mmHg) عند $(1000 \text{ }^\circ\text{C})$ ويغلي عند درجة حرارة (1200°C) ، وان العديد من المركبات العضوية المعروفة تمتلك أصرة (Lead-Sulphide) التساهمية [3].

قام (Chaudhuri) [4] (1981) بتحضير اغشية (PbS) المرسبة على قواعد من الزجاج بعملية الغمر الجاف ، إذ اظهرت فحوصات (XRD) وجود قمم واسعة ناشئة عن الانعكاسات من (111) و (200) ، وقد كانت هذه الاغشية متعددة التبلور وتمتلك حجم حبيبي بحدود $(0.01 \text{ } \mu\text{m})$ قام (زهير) [5] عام (2003) بتصنيع كاشف المفروق الهجين (PbS/Si)، باستخدام تقنية (CSP) على قواعد من السيليكون (Si) احادية التبلور باتجاهية (111) عند درجة حرارة (623 K) ، ومن فحوصات (XRD) ظهر بان الاغشية ذي تركيب متعدد التبلور والاتجاه السائد هو (200).

تستخدم تقنية حيود الأشعة السينية أو الإلكترونات أو النيوترونات لتحديد صفة التبلور أو العشوائية للمواد، إذ يتألف نمط الحيود للبلورة الأحادية من سلسلة من النقاط المضيئة لا تتغير عند الدوران ($2\pi/4$) بسبب تماثل (Fourfold) [4]، أما بالنسبة إلى المواد متعددة التبلور فتكون على شكل سلسلة حلقات متمركزة في إضاءة حادة وغير متداخلة [6]، أما بالنسبة إلى المواد العشوائية فتكون حلقاتها عريضة وضعيفة الإضاءة ومتحدة المركز إذ عند تسليط أشعة سينية ذي طول موجي أحادي Monochromatic X-ray لمدى من الزوايا ($2\Phi_B=6-60$) على سطح الغشاء سوف تظهر قمم Peaks نتيجة لانعكاسات براك عن السطوح البلورية المتوازية التي يحصل عندها تداخل بناء (Constructive Interference) لموجات الأشعة السينية المنعكسة، ويمكن استخدام قانون براك (Bragg's law) لحساب المسافة (d) بين المستويات في الشبكة من العلاقة الآتية [6]:

$$2d \sin \Phi_B = n \lambda \quad \dots\dots(1)$$

وفي حالة التركيب المكعبي (Cubic Structure) وهو النمط السائد لأغشية (PbS)، فإن النمط المكعبي يتحدد بثابت الشبكة a-lattice constant من طيف (XRD) باستعمال الصيغة الآتية [7]:

$$1/d^2 = (h^2 + k^2 + \ell^2) / a^2 \quad \dots(2)$$

ومن معرفة d وبالإستعانة بجداول الثوابت (ASTM) (American Society of Testing Materials Cards) أمكن التثبت من دقة تركيب الأغشية ونوعها، وكذلك الحصول على معاملات ميلر (hkl) (Miller indices). يؤدي حجم الحبيبة Grain Size (g.s) للمواد المتبلورة دوراً مهماً في تحديد خصائص المادة، ويمكن تقديره من طيف XRD بطريقة Full Width at Half Maximum (FWHM) والتي تدعى بعلاقة شيرر [7]:

$$g.s = \lambda / B \cos \Phi \quad \dots\dots(3)$$

إذ: B هو عرض النصف لمنتصف القمة.


الهدف من البحث

تصنيع أغشية (PbS) بطريقتي التبخير الحراري في الفراغ والتحلل الكيميائي الحراري، ودراسة تأثير طريقة التحضير في بعض خصائصها التركيبية.

الجانب العملي

تم في هذا البحث استخدام منظومتين وهما منظومة التبخير الحراري في الفراغ نوع Edward Speedvac (Unit)، ومنظومة التحلل الكيميائي الحراري التي استخدمت لتحضير الأغشية الرقيقة من كبريتيد الرصاص (PbS). تتم عملية التبخير الحراري تحت ضغط منخفض جداً يصل إلى (10^{-5} Torr)، إذ تحتوي منظومة التبخير الحراري بالفراغ عادة على مضختين تقوم الأولى وهي المضخة الدوارة (Rotary Pump) بإيصال الضغط إلى (10^{-3} Torr)، ثم تقوم المضخة الأخرى وهي مضخة الانتشار (Diffusion Pump) بإيصال الضغط إلى (10^{-5} Torr) أو أقل. ويلحق بمنظومة التبخير الحراري بالفراغ نوعان من مقاييس الضغط، النوع الأول يسمى مقياس بيراني (Pirani Gage) يعمل ضمن المدى (10^{-3} Torr – 2 Torr)، والنوع الآخر يسمى مقياس بيننك (Penning Gage) يقيس ضغوطاً واطئة جداً تصل إلى حدود (10^{-5} Torr) أو أقل.

للحصول على أغشية كبريتيد الرصاص (PbS) باستخدام منظومة التحلل الكيميائي الحراري استعملت كلاً من مادة نترات الرصاص Lead Nitrate $(\text{Pb}(\text{NO}_3)_2)$ بغيرية (0.05) مع مادة الثايوريا $\text{CS}(\text{NH}_2)_2$ بغيرية (0.05) ويحدث التفاعل بدرجة حرارة قاعدة (573 K) وكما موضح في التفاعل الآتي :



وعند الترسيب تتحلل نترات الأمونيوم بفعل الحرارة وبذلك نحصل على غشاء رقيق من مادة (PbS) على سطح القاعدة. اعتمدت الطريقة الوزنية في دراستنا إذ يمكن معرفة سمك الغشاء عن طريق فرق الكتلة بين القاعدة قبل الترسيب وبعده . تم في هذا البحث التعرف على طبيعة التركيب البلوري لمادة كبريتيد الرصاص (PbS) والتثبت من نوعها، ومعرفة ثابت الشبكة ، وقياس الحجم الحبيبي من تشخيص قياسات الأشعة السينية بسمك (t=620 nm) للأغشية المحضرة بالتبخير وسمك (t = 247nm) للأغشية المحضرة بالتحلل الكيميائي. وقد استخدم جهاز حيود الأشعة السينية من نوع (Shimadzu) موديل (XRD 6000).

النتائج والمناقشة


يظهر الشكل (1) حيود الأشعة السينية لأغشية (PbS) المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ، إذ يمكن أن يستدل أن الأغشية المحضرة ذو تركيب متعددة البلورات (Polycrystalline) وذو تركيب مكعبي، وذلك بتحليل القيم العملية وفقاً إلى (ASTM CARDS) باستعمال قائمة مرجعية الشدات للإنعكاس لجداول (PbS)، وقيست المسافات البينية ((d(hkl)) لمستويات مختلفة باستعمال قانون براك Bragg law كما في المعادلة (1)، وقرنت قيم (2θ) العملية مع ASTM CARDS وكانت قريبة منها ولوحظت قمم الانعكاسية وهي ((111),(200),(220),(311))، تظهر درجة عالية من التبلور مع قمة قوية حادة سائدة باتجاهية (200) وهذه النتيجة كانت أفضل مما تم التوصل إليه في الأغشية المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (573K , 553K) على التوالي الشكل (2, A, B) ، كذلك حسب ثابت الشبكة (a) Lattice constant من المعادلة (2) وكانت قيم a (5.9358 Å) وهذه القيمة مقارنة إلى القيم الموجودة في ASTM وهي (5.9362 Å)، وهي أفضل مما تم التوصل إليه في الأغشية المحضر بطريقة التحلل الكيميائي ، إذ كانت قيم a (5.969-2.978 Å) عند درجة حرارة (573K , 553K) على التوالي ويرجع سبب الاختلاف هذا إلى اختلاف ظروف التحضير و درجة الحرارة. [4,7,8,9]. يمكن تقدير الحجم الحبيبي (g.s) من اتساع خط الحيود باستعمال معادلة شيرر المعتمدة على طريقة FWHM بعد تعويض القيم العملية في معادلة (3)، فقد وجد أن حجم الحبيبة لغشاء (PbS) هو (335.81 Å) وهي أفضل مما تم التوصل إليه في الأغشية المحضر بطريقة التحلل الكيميائي ، إذ كانت قيمة الحجم الحبيبي (152.15) Å ، إذ إن مدى الحجم الحبيبي يتغير تبعاً لدرجة حرارة الترسيب وطريقة التحضير .

وهذا يتوافق مع الدراسات السابقة [4,7,8,9,10]


الاستنتاجات

- 1- تبين من خلال حساب الخواص التركيبية لغشاء (PbS) أن الأغشية المحضرة بالتبخير أفضل مما تم التوصل إليه في الأغشية المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري.
- 2- ان اغشية كبريتيد الرصاص PbS تمتلك قمة حادة سائدة وبتجاهية (200).


1. Chopra, K. L. (1969) Thin Films Phenomena", Mc Graw Hill, London, 55-59.
2. Smith, R. A. (1987). Semiconductors", Snd Ed, Cambridge University Press, London .
3. Bahar, J.C. JR, (1973),Comprehensive Inorganic Chemistry, Pregamon Press, Great Britain,
4. Chaudhuri ,T.K.; Acharya, H.N. and Nayak, B.B.(1981) "Thin Solid Films, 83 PP.L 169-L172
5. Hussain Z. (2003). fabrication and studied the Electrical and photovoltaic properties for PbS/Si hetrojunction detector" MSc. Thesis College of Education Al-Mustansiriyah University , Baghdad
6. Kittel, C. (1976). Introduction to Solid State Physics", Fth Ed, John. Wiley and Sons, USA.
7. Sirotn, Y. and Shaskolskaya M. (1982). Fundamental of Crystal Physics, Mir Publishers, Moscow,
8. Judita, P. (2004), Growth Kinetics and Properties of Lead Sulfide Thin Films Deposited on Crystalline Silicon", Summary of Doctoral Dissertation , Physical Science, Kaunas University of Technology ,
9. Eman, N. M. (2004),Fabrication of Pb_xS_{1-x} Detectors", Ph.D. Thesis, College of Science, University of Baghdad.
10. Jason, R.E. (2004),A Noval Single – Precursor Nanoparticles Growth Technique for Luminescent Metal Sulfide (CdS,PbS,ZnS) with Hydrophilic Modification" , Ph.D Thesis , Troy, New York ,



شكل (1): طيف الأشعة السينية لأغشية (PbS) المحضرة بالتبخير الحراري



شكل (2 A): طيف الأشعة السينية لأغشية (PbS) المحضرة بالتحلل الكيميائي الحراري عند درجة حرارة (573 K)



Study the Effect of Method of Preparing on the Structure Properties of (PbS) Thin Films

Y. I. Hameed

Department of Science, College of Basic Education, University of Diyala

Received in December 7, 2009

Accepted in March 9, 2010

Abstract

In this research we prepared PbS thin films with vacuum thermo evaporation process and chemical spray pyrolysis.

Structure properties were studied for PbS thin films through (XRD) measurement. PbS thin films growth appear as Polycrystalline cubic and sharp peak with directional (200) then calculated Lattice constant (a) and the values are (5.9358)Å for (PbS) films prepared by thermo evaporation , (2.978-5.969 Å) for films prepared by chemical spray pyrolysis at temperature degree (553K , 573K) sequence .Then it was found that the grain size for (PbS) thin films prepared by thermo evaporation is (335.81)Å while the grain size for films prepared by chemical spray pyrolysis is (152.15) Å .

Key Words : Structure properties were studied for PbS thin films