

تأثير أشعة بيتا على الخصائص البصرية لأغشية البولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) النقية

خلدون محمود رشيد
مديرية تربية الكرخ الأولى، وزارة التربية

الخلاصة

درس في هذا البحث تأثير أشعة بيتا في الخصائص البصرية البولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) النقية المحضرة بطريقة الصب، إذ درست الخصائص البصرية لهذه الأغشية قبل التشعيع وبعده من خلال تسجيل طيفي الامتصاصية والنفاذية لمدى الأطوال الموجية (190-1100)nm (تدرج كامل) ومنها يتم حساب ودراسة الامتصاصية، والنفاذية، و الانعكاسية، ومعامل الخمود، معامل الانكسار، ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي .

المقدمة

يمتاز PMMA بخواص كيميائية وفيزيائية جيدة [1,2] فمن الناحية الكيميائية يعد PMMA مادة مقاومة للحوامض والمواد الكيميائية القوية المخففة لكنه يذوب في المذيبات العضوية، مثل البنزين، والتولوين، والكوروفورم. وبالنسبة الى خصائصه الفيزيائية يمتاز PMMA بكونه من البوليمرات المتأثرة بالحرارة (لدنة حرارياً) ففي درجة حرارة الغرفة يكون مادة صلبة وصافية قابل للتقطيع والبرادة، وبارتفاع درجة الحرارة يصبح أكثر ليونة وبالوصول إلى درجة الحرارة ($T_g=102^\circ\text{C}$) التي تمثل درجة حرارة الانتقال الزجاجي لـ PMMA تبدأ خصائص المرونة وقابلية المد والتشكيل بالظهور مما يوفر إمكانية تشكيله بالحرارة إلى أشكال معقدة ومختلفة. يمتاز ايضا بكونه من أهم المواد المستعملة، مثل متحسسات الغاز ولاسيما للمركبات العضوية المتطايرة (VOCS) وذلك بسبب حساسيته وانتقائيته العاليتين [1و2]، واستقراريته الطويلة الأمد [3]، وكلفته الواطئة وكذلك لفقده البصري الواطئ في المنطقة المرئية [4] ودرجة انتقاله الزجاجي الواطئة [5]، إذ وجد ان PMMA حساس للمركبات العضوية المتطايرة مثل الزايلين والتولوين لحدود كشفية تصل الى جزء من المليون ويعد ذلك من خصائصه العامة [6].

عند تشعيع البوليمرات بصورة عامة فان التشعيع يؤدي عمليتن في البوليمرات حسب نوع البوليمر المشع، اما يؤدي التشعيع الى تكسير الاواصر فمن ثم تتكسر السلال البوليمرية، او يؤدي الى ترابط ترابط بالاواصر ومن ثم تتشابك السلال البوليمرية والبوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) من النوع الاخير، إذ يؤدي التشعيع الى ترابط اواصره البوليمرة وتشابك سلاله، مما يؤدي الى زيادة في الخواص البصرية (موضوع الدراسة) في هذا النوع من البوليمرات.

ان البوليمرات التي تتعرض لبخار المذيب تمتص الجزيئات العضوية وتنفخ وصولاً إلى حالة الاتزان وبعد هروب هذه الجزيئات المذيبة فان البوليمر يعود لينكمش رجوعاً الى حجمه الابتدائي. وبسبب خصائص الانتفاخ والانكماش فقد تم استعمال البوليمر في تطبيقات عديدة، تتضمن المتحسسات الكيميائية [7]، وفي الصورة العاكسة ثلاثية الأبعاد لتخزين البيانات [8]، والسيطرة على تسليم الهواء [9]، وفصل واستخراج المعادن [10] واقطاباً "جيلاتينية في النضائد الحديثة [11]، وفي المتسعات الجبارة [12]، و كذلك في نبائط الكهروكروم [13].

كما يمتاز PMMA بالشفافية العالية، إذ تبلغ نفاذية الضوء العملية خلاله (92%) مقارنة بالقيمة النظرية التي تبلغ (92.3 %) عند الأطوال الموجية (100 nm - 360 nm) عند سمك (2.54cm) ويكون شفافاً بالنسبة الى الضوء المرئي ليوفر بديلاً من الزجاج يستعمل ألواحاً شفافة واقية في الطائرات، والمصانع، والبيوت الزجاجية،

والمختبرات في التقنيات البصرية المعقدة، مثل العدسات والمواسير لسهولة تصنيعه وتشكيله فضلاً عن رخص ثمنه. ومؤخراً أستعمل في حقل الكواشف الذكية [3] لما يتمتع به من خصائص.

كما يعد بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) من المواد المهمة صناعياً والتي تعرف على الصعيد التجاري والصناعي بالزجاج العضوي (Organic Glass) أو البرسبكس (Perspex) اذ يعد تعتبر من الراتنجات الصناعية التي يمكن ثلويتها بسهولة بالوان مختلفة لتستعمل في اعمال الديكور والاثاث فضلاً عن استعمالها بشكل واسع في صناعة الاشكال الهندسية والاعراض الزراعية [4].

أن التأثير الرئيس للأشعة في البوليمرات هو انحلالها (Degradation) او تشابكها (Cross linking). كما اسلفنا، ويمثل هذان التأثيران التغيرات الرئيسة في خواص البوليمر، اذ يتولد من عمليتي التحلل والتشابك ونواتجها تغير في بعض الخواص البصرية مثل تغير لون البوليمر المشع الذي يعتمد على مدة التشعيع، ونوع الإشعاع المستخدم. [6].

الجزء العملي

لقد استخدمت طريقة الصب لتحضير مادة البولي (مثيل ميثاكريلات) (PMMA) وذلك لعدم احتياجها إلى تقنيات متقدمة وأجهزة معقدة، ويمكن بواسطتها تحضير نماذج ذي مساحة كبيرة نسبياً وذو سمك متساو تقريباً. حضرت النماذج على شكل أفلام مكونة من خليط من البوليمر النقي المجهز من شركة (Dentaurum) الألمانية وبنقاوة (99.99%) عن طريق إذابة PMMA في الكلورفورم ثم صب الخليط في أحواض زجاجية للحصول على أغشية بوليمرية بسمك 20 مايكرون . قيس سمك النماذج المحضرة باستخدام جهاز indicating micrometer 0.25nm ذي المدى (0-100µm) .

شععت أغشية البوليمر PMMA النقي باستخدام المصدر المشع (Sr^{90}/Y^{90}) ذي الفعالية الإشعاعية (100µC) وعمر نصف مقداره (28.5Year) والمصنع بتاريخ (31/10/1978) من قبل شركة (Phywe) الألمانية. وضعت الأغشية أمام المصدر المشع وعلى بعد (1mm) من المصدر المشع ولمدة 240 ساعة متواصلة. لقد سجل كل من طيفي النفاذية والامتصاصية باستخدام مطياف من نوع UV-160A UV-VIS (Recording Spectrophotometer) المصنع من شركة شيمادزو اليابانية ولمدى من الأطوال الموجية يتراوح بين (1100-190) nm اذ سجلت جميع القياسات في درجة حرارة الغرفة.

النتائج والمناقشة

1- الامتصاصية (A):

يمثل الشكل (1) طيف الامتصاص للأشعة فوق البنفسجية UV والضوء المرئي VIS لبولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) النقي ونلاحظ زيادة في الامتصاصية للبوليمر المشع عن البوليمر النقي قبل التشعيع، ان الزيادة الحاصلة في نسبة الامتصاصية ناتجة من زيادة الخواص البصرية للبوليمر المشع، اذ تترايط الاواصر البوليمرية بالتشعيع مما يؤدي الى تشابك بالسلاسل البوليمرية، وهذا يؤدي الى زيادة الكثافة البوليمرية لوحدة المساحة، ويمكن حساب هذه النسبة من خلال حساب اعلى نسبة امتصاصية بعد التشعيع الى اعلى امتصاصية قبل التشعيع ولاكثر من نقطة.

2- النفاذية (T) :

هي النسبة بين شدة الضوء النافذ في المحلول إلى شدة الضوء الساقط [9]

يمثل الشكل (2) طيف الانبعاث للبوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) والمشع ونلاحظ بان طيف الانبعاث للبوليمر المشع اقل من البوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) قبل التشعيع، دلالة على ان نسبة النفاذية تزداد بهذا التشعيع بزيادة الطول الموجي.

3- الانعكاسية :-

حسبت الانعكاسية باستخدام العلاقة الآتية [10]:

$$R + T + A = 1 \quad \text{-----(1)}$$

اذ ان: (R) الانعكاسية، (T) النفاذية، (A) الامتصاصية
يمثل الشكل (3) العلاقة البيانية بين الانعكاسية والطول الموجي للبوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) والمشع ، ونلاحظ من الشكل بان الانعكاسية (R) تزداد لاغشية PMMA المشعة بزيادة الطول الموجي .

4- معامل الخمود :-

يمكن حساب قيم معامل الخمود من المعادلة الآتية [12]

$$K_o = \frac{a\lambda}{4\pi} \quad \text{-----(2)}$$

اذ ان: (k₀) معامل الخمود، (α) معامل الامتصاص، (λ) الطول الموجي. 9

5- معامل الانكسار :-

معامل الانكسار (n₀) يمكن حسابه من المعادلة الآتية [13]:

$$n_0 = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (K_o^2 + 1) \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \quad \text{-----(3)}$$

يمثل الشكل (4) تغير معامل الخمود دالة " لطاقة الفوتون للبوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) والمشع ونلاحظ من الشكل بان معامل الخمود للبوليمر النقي ثابت تقريبا عند الطاقات الواطئة ثم يقل تدريجيا بصورة قليلة ثم يزداد عند الطاقات العالية أما البوليمر المشع فنلاحظ بان معامل الخمود ثابت تقريبا عند الطاقات الواطئة ثم يزداد سريعا عند الطاقات العالية .

اما الشكل (5) فيمثل تغير معامل الانكسار دالة لطاقة الفوتون للبوليمر النقي والمشع وان طبيعة منحنى معامل الانكسار مشابهة تقريبا لطبيعة منحنى الانعكاسية وذلك لاعتماد معامل الانكسار على الانعكاسية ، ونلاحظ من الشكل ان الزيادة السريعة بقيم معامل الانكسار بزيادة طاقة الفوتون للبوليمر النقي والمشع لكن قيم معامل الانكسار للبوليمر المشع تصل الى مقدار ذروتها البالغة (4.49) عند قيمة الطاقة (5.0) eV ثم تقل بعدها سريعا .

6- ثابت العزل الحقيقي والخيالي :-

حسب ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي (ε₁) والخيالي (ε₂) من خلال العلاقات الآتيتين [13]:

$$\epsilon_1 = n_0^2 - K_o^2 \quad \text{-----(4)}$$

$$\epsilon_2 = 2n_0K_o \quad \text{----- (5)}$$

يمثل الشكل (6) تغير ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع طاقة الفوتون الساقطة ، ونلاحظ من الشكل أن ثابت العزل الحقيقي يزداد بزيادة طاقة الفوتون الساقط كما يلاحظ ان منحنى ثابت العزل الحقيقي يتصرف مثل تصرف منحنى الانكسار. أما الشكل (7) فيمثل العلاقة بين ثابت العزل الكهربائي الخيالي، وطاقة الفوتون الساقط لأغشية البوليمر قبل وبعد التشعيع ويلاحظ من الشكل ان طبيعة تغير منحنى الجزء الخيالي لثابت العزل مشابهة لطبيعة منحنى معامل الخمود.


الاستنتاجات

- 1- ان التشعيع ادى الى زيادة الامتصاصية ، وذلك للتغير الحاصل في التركيب البنائي للبوليمر اذ يؤدي التشعيع الى ترابط في الاواصر بين السلاسل البوليمرية وزيادة كثافة البوليمر .
- 2- اظهرت النتائج بعد التشعيع ان معامل الامتصاص اقل من 10^4 cm^{-1} وهذا يعني حصول انتقالات الكترونية غير مباشرة مسموحة وممنوعة.
- 3- لم يغير التشعيع من طبيعة الانتقالات الالكترونية لأغشية البوليمر (PMMA) انما حافظ على طبيعة انتقاله غير المباشرة
- 4- أدى تشعيع البوليمر بولي مثيل ميثاكريلات (PMMA) إلى زيادة في الثوابت البصرية بزيادة طاقة الفوتون الساقط


المصادر

- 1- Osswald, T. A. (1998). "Polymer Processing Fundamentals", Hauser Pubs., Munich.
- 2- Harman, F. M. (1976). "Encyclopedia of Polymer Science and Engineering", 2nd Ed, . 15, p(377-397),


- 3- Ballato, J. (2003) "Novelpolymric optical fibers amplifiers and lasers", National textile center research Briefs-Materials competency,
- 4- اكرم عزيز محمد، (1993) "كيمياء اللدائن"، جامعة الموصل،
- 5-Addle, G. A. (2000) Egypt J. Sol. 23, (2).
- 6- BAJPAI ,R .et al. (2003), Bull. Mater. Sci., 26(4):401–405. © Indian Academy of Sciences. 9
7. Hasan ,B.A. (2005),J.of colloge of Education, 5,449-465.
- 8- ياسين ، محمد جواد ، (2005) ، الجامعة المستنصرية ،مجلة كلية التربية ، العدد الخامس، ص 371-384 .
- 9- رهيف ، محسن صلبوخ ،(2005) الجامعة المستنصرية ، مجلة كلية التربية ،العدد الخامس ، ص 371-384 .
- 10- لفته ، عبد الكريم ،(2008) الجامعة المستنصرية ، مجلة كلية التربية ،العدد الاول، ص 328-341
- 11-Arthur, W.A. (1973), Textbook of physical chemistry, University of Southern California
- 12- Habubi, N. F.; Mishjil, K. A.; Hassoni,M. H. (2005), J. Of Education, 5, 410
- 13- Mutter, S. F. ; Ibrahim,A. E. and Tawfig,S. A. (2000), Si J. Iraqi Atomic Energy Commission, 2, 167.




شكل (1): يمثل التركيب البنائي لسلاسل بوليمر (PMMA) [11]




شكل (2): يوضح العلاقة بين الطول الموجي والامتصاصية للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع




شكل (3): يوضح العلاقة بين الطول الموجي والنفاذية (T) للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع




شكل (4): يوضح العلاقة بين الطول الموجي والانعكاسية (R) للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع




شكل (5): يوضح العلاقة بين طاقة الفوتون ومعامل الخمود (K_0) للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع



شكل (6): يوضح العلاقة بين طاقة الفوتون مقاسا ب (eV) ومعامل الانكسار (n_0) للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع



شكل (7): يوضح العلاقة بين طاقة الفوتون مقاسا ب (eV) وثابت العزل الحقيقي (ϵ_r) للاغشية PMMA قبل وبعد التشعيع



شكل (8): يوضح العلاقة بين طاقة الفوتون مقاسا ب (eV) وثابت العزل الخيالي (E_i) للأغشية PMMA قبل وبعد التشعيع

The Effects of the Optical Properties on the (PMMA) Puerty

K. M. Rashid

Directorate of First al-Karkh Education, Ministry of Education

Abstract

In this research, we studied the effect of (β -rays) on the optical properties of pure (PMMA) films prepared by using casting technique, and the optical properties for these films was studied before and after irradiation by recording the Absorption and Transmission spectra for a range of wavelength range (190-1100) nm. and then the absorption and Transmission and the reflectivity, extinction coefficient, refractive index, and real and imaginary parts of dielectric constant was studied.